



**Fondo Murales**

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

FONDO MURALES firmy OIKOS jest specjalną akrylową farbą wypełniającą zalecaną jako podkład pod farby dekoracyjne GRANADA i NEVADA firmy OIKOS. Specjalna formuła na bazie żywic akrylowych nadaje produktowi wysoką oddychalność i sprawia, że pozwala on doskonale przygotować podłoże pod przyszłe dekoracje. Jest bezwonny, nietoksyczny, niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.

## SPOSÓB NAKŁADANIA

W zależności od potrzeby nałożyć pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym o dyszy 1,7 mm jedną lub dwie warstwy farby podkładowej FONDO MURALES firmy OIKOS w kolorze dobranym do koloru farby wykończeniowej i rozcieńczonej 20 ÷ 30% czystej wody, zachowując między nakładaniem pierwszej i drugiej warstwy odstęp 6 godzin.

## PODSUMOWANIE

Jako podkład pod farby dekoracyjne na ścianach pokrytych tynkiem wapienno cementowym, gładzią gipsową, na ściany wcześniej malowane oraz drewno.

## DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny. Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

## DANE TECHNICZNE WYROBU

### SKŁAD

Żywice akrylowe w dyspersji wodnej, mączka kwarcowa, wypełniacze na bazie dwutlenku tytanu, dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki.

### CIĘŻAR WŁAŚCIWY

1,65 kg/l +/- 3%

### OPAKOWANIA

1 – 5 – 15 litrów

### TEMPERATURA SKŁADOWANIA

+2°C ÷ +36°C. Produkt wrażliwy na mróz

### ZDOLNOŚĆ DEFUZYJNA

0,039 m (limit max osiągnięty 2 m DIN 52615)

### EFEKT CZYSTOSCI

Spełnia wymagania DIN 53 778, powłoka wolna od zanieczyszczeń po mniej niż 800 cyklach szorowania

### ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

Spełnia wymagania normy DIN 53778, co najmniej 1.000 cykli szorowania.

### ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Spełnia wymagania normy DIN 53778, co najmniej 5.000 cykli szorowania.

### pH

8 ÷ 9

### PRZECHOWYWANIE

+2°C ÷ +36°C. Wrażliwy na mróz.

### LEPKOŚĆ

25.000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 obrotów/min. a 25°C)

### REAKCJA NA OGIEŃ

Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże. Farba wodna, po wyschnięciu tworzy powłokę nie grubszą niż 0,600 mm.

### BARWY

Biały + wzornik kolorów

## DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

### ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

20 ÷ 30% czystej wody

### WYDAJNOŚĆ

12 ÷ 14 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym nakładaniu w zależności od chłonności podłoża.

### NARZĘDZIA

Pędzel, wałek, pistolet natryskowy

### TEMPERATURA NAKŁADANIA

+5°C ÷ +36°C (wilgotność względna nie wyższa niż 80%)

### CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

24 godz. (temperatura = 20°C wilgotność względna a 75%)

### GRUNTOWANIE

NEOFIX firmy OIKOS

### CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

2 ÷ 3 godz. (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą

### PODKŁAD

FONDO MURALES firmy OIKOS

### GOTOWOŚĆ DO PONOWNEGO MALOWANIA

4 ÷ 6 godz. (temperatura = 20°C wilgotność względna a 75%)

Paint

D I V I S I O N