



Sirius 2001

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

SIRIUS 2001 produkcji OIKOS jest śnieżnobiłą doskonale kryjącą, oddychającą farbą na bazie wody. Dzięki swemu specyficznemu składowi nadaje się do pokrywania wszelkiego rodzaju ścian wewnętrznych. Bezwonna, niepalna, nietoksyczna, przyjazna dla człowieka i środowiska.

Atest PZH – 1/B-1606/97.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Oczyścić powierzchnię przeznaczoną do malowania, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Wałkiem, pędzlem lub pistoletem natryskowym nałożyć dwie warstwy SIRIUSA 2001 rozcieńczonego z 30÷40% czystej wody.

PODSUMOWANIE

Starannie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do malowania, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Nałożyć oddychającą, doskonale kryjącą, śnieżnobiłą farbę SIRIUS 2001 firmy OIKOS. Całość prac należy wykonać przestrzegając podanych wskazówek.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny.

Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek, ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

DANE TECHNICZNE WYROBU

REAKCJA NA OGIEŃ

Brak, jeśli jest nałożona na niepalne podłoże, emalia wodna po wyschnięciu tworzy powłokę o grubości mniejszej niż 0,600 mm

BARWA

Śnieżnobiała + kolory pastelowe ze wzornika "Tonalita dal bianco"

SKŁAD

Na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, z organicznymi i nieorganicznymi pigmentami oraz specjalnymi dodatkami ułatwiającymi stosowania i tworzenie na powierzchni cienkiej, gładkiej powłoki

CIEŻAR WŁAŚCIWY

1,61 kg/l

pH

8,6

PRZECHOWYWANIE

+3°C ÷ +36°C

LEPKOŚĆ

21.000 CPS Brookfield (RVT 20 obr/min przy 25°C)

ZDOLNOŚĆ DYFUZYJNA

0,15 m

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

1 ÷ 1,5 godziny (temperatura = 20°C, wilgotność względna 75%)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

4 doby (temperatura = 20°C, wilgotność względna 75%)

ZUŻYCIE

5 ÷ 6 m²/l przy dwukrotnym malowaniu

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

Z 30 ÷ 40% wody

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel, pistolet natryskowy z dyszą 1,7 mm

TEMPERATURA NAKŁADANIA

+5°C ÷ +36°C (wilgotność powietrza mniejsza niż 80%)

Paint

D I V I S I O N