

 **OIKOS®**

 **OIKOS®**

  
Travertino  
Romano  
Finitura

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Travertino Romano Finitura jest półprzezroczystą farbą opracowaną specjalnie do barwienia Travertino, który z natury jest biały. Stosując odpowiedni TONER, można uzyskać wszystkie kolory ze wzornika. Część bogatej gamy kolorystycznej wzornika nawiązuje do tradycji starożytnego Rzymu, część została dodana, by nadać produktowi charakter bardziej współczesny, a jednocześnie nawiązujący do przeszłości. Finitura pozwala wykonawcy (określanego dawniej słowem Pictor malarz, dekorator) odcienie, które podkreślają żyłkowania podobne do występujących w naturalnym kamieniu. Uzyskana dzięki niej powierzchnia jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna, odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz na rozwój pleśni i glonów.

## SPOSÓB NAKŁADANIA

Za pomocą gąbki nałożyć warstwę gotowego do użycia, niezabarwionego TRAVERTINO ROMANO FINITURA. Produkt należy wcierać tylko na gładkie powierzchnie, uważając na to, aby nie impregnować charakterystycznych żyłkowań powstałych przy nakładaniu TRAVERTINO ROMANO. Odczekać do całkowitego wyschnięcia i przystąpić do nakładania drugiej warstwy TRAVERTINO ROMANO FINITURA w wybranym kolorze i rozcieńczonej z 50 % wody. Produkt należy starannie wcierać gąbką w powstałe żyłkowania do uzyskania oczekiwanego efektu. Powierzchnie mniej chłonne (gładkie, pokryte wcześniej TRAVERTINO ROMANO FINITURA) będą jaśniejsze, natomiast charakterystyczne dla Travertynu żyłkowania, bardziej chłonne będą ciemniejsze.

## DANE TECHNICZNE: ZASTOSOWANIE

### ROZCIĘNCZANIE % OBJĘTOŚCI

I warstwa – gotowy do użycia,  
II warstwa 50% wody

### WYDAJNOŚĆ

I warstwa – 15 – 20 m<sup>2</sup> / 1 L,  
II warstwa 40 – 50 m<sup>2</sup> / 1 L

### NARZĘDZIA

gąbka syntetyczna

### TEMPERATURA NAKŁADANIA

5°C ÷ 36°C (przy wilgotności względnej 75%)

### CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

2 ÷ 4 godzin (w temp. 20°C i przy wilgotności wzgl. 75%)

### CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

20 ÷ 25 dni (w temp. 20°C i przy wilgotności wzgl. 75%)

### PONOWNE NAKŁADANIE

po 24 godzinach (w temp. 20°C i przy wilgotności wzgl. 75%)

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

wodą

### PODKŁAD

TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS

### BARWA

biały + kolory ze wzornika

## PODSUMOWANIE

Oczyszczyć powierzchnię, usunąć ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Podłoża nowe muszą być odpowiednio wysuszone i wysezonowane.

W przypadku podłoży osypujących się zastosować środek gruntujący ISOLANTE CONSOLIDANTE firmy OIKOS zaś na tynki nowe i wcześniej malowane – wyrównujący chłonność środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE firmy OIKOS i odczekać ok 12 godzin do wyschnięcia. Szpachlę ze stali nierdzewnej nałożyć, w zależności od potrzeby, jedną lub dwie warstwy masy RASATURA ALLA CALCE firmy OIKOS. Odczekać co najmniej 24 godziny przed nakładaniem warstwy wykończeniowej.

Tynkowaną powierzchnię chronić przed deszczem przez pierwsze 24 ÷ 48 godzin.

Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami.

**Decor**

D I V I S I O N