



Watins Lux

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WATINS LUX produkcji OIKOS (błyszczący lub matowy) jest przeźroczystym wodnym lakierem ochronnym, zabezpieczającym powierzchnię przed zabrudzeniem. Bez zapachu, niepalny, nietoksyczny, przyjazny środowisku. Atest PZH – 5/B-1346/94/95/A/.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Oczyszczyć powierzchnię przeznaczoną do lakierowania i, o ile to konieczne, przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym. Następnie przy pomocy wałka lub pędzla nałożyć dwie warstwy WATINS LUX, w około 6 godzinny odstępie. Pomiędzy poszczególnymi nałożeniami zalecane jest przetarcie powierzchni bardzo drobnym papierem ściernym. Wyrób można nakładać również pistoletem natryskowym (rozcieńczyć z 10% wody). W przypadku powierzchni szczególnie narażonych stałemu ścieraniu, nałożyć trzecią warstwę.

PODSUMOWANIE

Starannie oczyścić powierzchnię do lakierowania bardzo drobnym papierem ściernym. Nałożyć dwie warstwy przeźroczystego lakieru ochronnego, takiego jak WATINS LUX firmy OIKOS. Użytkownik powinien przestrzegać powyższych wskazań.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny.

Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek, ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

DANE TECHNICZNE WYROBU

LEPKOŚĆ

WATINS LUX matowy – 200 CPS Brookfield
(RVT 20obr/min przy 25°C)

WATINS LUX błyszczący – niska

WYGLĄD POWŁOKI

Przezroczysty

REAKCJA NA OGIEŃ

Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże. Grubość powłoki w stanie suchym nie przekracza 0,600 mm

ZDOLNOŚĆ DYFUZYJNA

Niska

SKŁAD

Na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej ze specjalnymi dodatkami ułatwiającymi stosowanie

CIEŻAR WŁAŚCIWY

1,03 kg/l

pH

7,5 ÷ 8

PRZECHOWYWANIE

+2°C ÷ +36°C

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

TEMPERATURA NAKŁADANIA

+5°C ÷ +36°C (wilgotność powietrza mniejsza niż 80%)

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

30 minut ÷ 1 godzina (temperatura = 20°C)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

3 dni (temperatura = 20°C)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

Maksymalnie z 10% wody, w zależności od używanego narzędzia

WYDAJNOŚĆ

12 ÷ 14 m²/l, w zależności od podłoża

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel, pistolet natryskowy

Paint

D I V I S I O N