

 **OIKOS[®]**

 **OIKOS[®]**

INTONACO ANTICO

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

INTONACO ANTICO firmy OIKOS jest dekoracyjnym tynkiem wykończeniowym na bazie wapna gaszonego, przypominającym do złudzenia tynk antyczny. Posiada wyraźne ziarno i spokojne barwy, a specjalna technika nakładania pozwala uzyskać szybko i łatwo efekt przypominający stary, nieregularny tynk. Tworząc na powierzchni warstwę o pewnej grubości, pozwala ukryć niedoskonałości podłoża. Charakterystyczną jego cechą jest zdolność wiązania się w jedną całość z podłożem, przy równoczesnym całkowitym zachowaniu oddychalności, czyli zdolności transpiracji wilgoci z głębi ściany. Dzięki wysokiej alkaliczności działają bakteriobójczo, zapobiegając rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni. INTONACO ANTICO jest wyrobem całkowicie naturalnym, bezwonnym, nietoksycznym, niepalnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

PODSUMOWANIE

Powierzchnię przeznaczoną do tynkowania starannie oczyścić, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Podłoża niedawno wykonane, nowe muszą być dobrze wysuszone i wysezonowane. Przy pracach remontowych należy usunąć miejsca mocno zawilgocone i uzupełnić ubytki tynku. Odczekać aż ściana całkowicie wyschnie, a następnie, zastosować środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE lub ISOLANTE CONSOLIDANTE. Po 12 godzinach INTONACO ANTICO, rozcieńczony z 5÷7% wody, nakładać dwukrotnie pędzlem o krótkim włosiu, zachowując między jednym a drugim nakładaniem odstęp 7÷8 godzin. Na ścianach zewnętrznych, w celu zapewnienia lepszej ochrony, radzimy zastosować środek zabezpieczający przed wodą PROTETTIVO IDROREPELLENTE firmy OIKOS. Tynkowaną powierzchnię chronić przed deszczem przez pierwsze 24÷48 godzin. Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być dobrze wysuszone i wysezonowane. Na tynki nowe farby można nakładać po upływie co najmniej 30 dni, po zakończeniu procesu wiązania dwutlenku węgla z powietrza. Powierzchnię przetrzeć starannie szczotką, usunąć starą farbę słabo związaną z podłożem. Przy pracach remontowych czy konserwatorskich zlikwidować najpierw przyczyny podsiąkania wody i osuszyć zawilgoconia. Na podłoża zmączniałe, zastosować wzmacniający środek gruntujący ISOLANTE CONSOLIDANTE firmy OIKOS, zaś na tynki nowe i wcześniej malowane – wyrównujący chłonność środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE firmy OIKOS.

Sposób nakładania:

INTONACO ANTICO, rozcieńczony 5–5% wody, nakładać dwukrotnie pędzlem o krótkim włosiu, zachowując między jednym a drugim nakładaniem odstęp 7–8 godzin.

Wykończenie powierzchni:

Na ścianach zewnętrznych, w celu zapewnienia lepszej ochrony, radzimy zastosować środek zabezpieczający przed wodą PROTETTIVO IDROREPELLENTE firmy OIKOS. Żeby uzyskać efekt "przecierek" – radzimy zastosować VELATURA ALLA CALCE firmy OIKOS.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny. Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.