



Zew

Wew

**ZOLFIX**

**Utrwalacz do farb wapiennych  
Utrwalający rozcieńczacz do przygotowania  
Patyny wapiennej  
W roztworze wodnym, bezzapachowy  
Bezbarwny (po wyschnięciu)  
Gotowy do użycia**

**PRZEZNACZENIE**

- \* Spełnia funkcję regulatora porowatości podłoża mineralnych przed wykończeniem farbą i powłoką na bazie wapna
- Ułatwia nakładanie farby wykończeniowej, ograniczając tym samym jej naturalną funkcję naprawczą.
- \* Główny składnik ułatwiający przyczepność farby wykończeniowej na bazie wapna na starych organicznych podłożach.
- \* Utrwalający rozcieńczacz do przygotowania patyny wapiennej. Utrwala barwy, szczególnie te o wyszukany odcieniu.

**PODŁOŻA**

Podłoża mineralne stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane  
Upřednio pomalowane podłoża lub zawierające stare przylegające ślady

**CHARAKTERYSTYKA  
OGÓLNA**

- \* Reguluje pochłanianie mineralnych, porowatych podłoży
- \* Zastosowanie farb wapiennych na starych pomalowanych podłożach
- \* Ułatwia nakładanie wykończeniowej farby wapiennej i wspomaga ich przyczepność
- \* Mikroporowaty, nie zmydlający się
- \* Szybkie schnięcie, druga warstwa tego samego dnia
- \* Łatwy w zastosowaniu
- \* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo użycia, bezpieczny dla środowiska, mycie narzędzi wodą

**CHARAKTERYSTYKA  
SZCZEGÓLWA**

**Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.**

Opis  
Zawartość suchego ekstraktu  
Gęstość  
Temperatura zapłonu  
Poziom COV  
Schnięcie (20° C, 65% HR)  
Średnia wydajność  
Klasyfikacja AFNOR NT36-005

Ciecz, wygląd – biały / mleczny  
Z wagi: 15 ± 2 %  
1,0 ± 0,02 %  
Brak  
30 g/l max. Wartość ogranicza UE dla tego produktu (kat. A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)  
Suchy: 1 h, do ponownego nałożenia: 24 h  
Schnięcie może być opóźnione przez zimno lub wilgoć  
5 do 7 m<sup>2</sup>/l do zagruntowania ze względu na charakter i porowatość podłoża  
**NF T36-005.** Rodzina 1, klasa 7b2

**ZASTOSOWANIE**

**Podkłady, prace przygotowawcze i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU**

**PRZYGOTOWANIE  
POWIERZCHNI**

**Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.**

Podłoża powinny być wolne od wszystkich elementów mogących zakłócić przyleganie (stare organiczne farby, tłuste, sproszkowane, łuszczące się części...). Stabilizacja nowych powierzchni: minimum 1 miesiąc.

- \* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS
- \* Czyszczenie poprzez szrotkowanie, szlifowanie, skrobanie, mycie pod ciśnieniem
- \* Usunięcie farb organicznych
- \* Naprawa, obróbka zaprawą o takiej samej strukturze jak podłoża (Enduizol lub zaprawa na bazie wapna)

<b>ZASTOSOWANIE PRODUKTU</b>	<b>* Użyty jako regulator pochłaniający podłoża mineralne</b>
<b>Sposób postępowania</b>	Naćliż pierwszą warstwę
<b>Rozcieńczanie</b>	5% wody do wykorzystania wewnątrz
	30 do 50% do wykorzystania na zewnątrz
<b>Narzędzia</b>	Wymieszać przed użyciem
<b>Mycie narzędzi</b>	Szczotka, mechaty wałek, gąbka
<b>Warunki nakładania</b>	Wodą bezpośrednio po użyciu
	W temperaturze otoczenia i podłoża wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T > 35°C)
	W suchą pogodę, chronić przed wiatrem i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
<b>Sposób postępowania</b>	<b>* Użyty jako utrwalający rozcieńczacz farb wapiennych</b>
	ZOLFIX używany jest do przygotowania welatury lub patyny wapiennej
	Przykład przygotowania z farbą wapienną ORIGINI:
	1 vol. ORIGINI + 1 vol. ZOLFIX + 3 do 4 vol. wody
	Inne proporcje ze względu na przezroczystość, nasycenie lub oczekiwane efekty kontrastowe.
	Naćliż cienką warstwę welatury szczotką lub gąbką (osuszyć) postępować kierując się oczekiwanym efektem. Zalecana wcześniejsza próba.

---

**BARWA** Bezbarwny

---

**OPAKOWANIE** 5 L – 25L

---

**PRZECHOWYWANIE** 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu  
Chronić od wilgoci, mrozu i temperatur powyżej 35°C

---

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA  
PRACY**

Zapoznać się z:

\* etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

\* kartą zasad bezpieczeństwa:

- MINITEL: 08.36.05.10.12 kod ZOLPAN (nr zielony gratis)
- INTERNET: [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr) (rubryka Bezpiecznego Użytkowania)

---

Karta Techniczna nr **2379**  
Data wydania: **lipiec 2006**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.