



SATIZOL IMPREGNATION

SATIZOL COLOR IMPREGNATION

Impregnująca lazura alkidowa, dobrze kryjąca
Wzbogaca i stabilizuje drewno przed wykończeniem
Wodoszczelna, mikroporowata, grzybobójcza,
W formie żelu, bez zacieków
Może być pokryta każdą farbą wykończeniową
do drewna

PRZEZNACZENIE

Impregnująca lasura nie tworząca błony w roztworze rozpuszczalnikowym. Aspekt matowy, dobrze kryjąca, wzbogaca i stabilizuje drewno przed wykończeniem zarówno stare drewna, wysuszone jak i w złym stanie.

SATIZOL IMPREGNATION może być zarówno używany do wewnątrz do nakładania kolorów dekoracyjnych na przyrządach drewnianych tj: małe meble, parkiety, schody... przed wykończeniem lakierem.

SATIZOL IMPREGNATION powinien być zawsze łączony z wykończeniem do drewna (lazura, lakier, farba)

Dostępny w naturalnych odcieniach drewna lub odcieniach barwionych (**SATIZOL COLOR IMPREGNATION**).

PODŁOŻA

Drewno i pochodne
Stare drewna w złym stanie, porowate lub wysuszone.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Optymalna penetracja drewna
- * Nie tworzy błony, nie ma ryzyka usuwania się powłoki (grubość < 5µm)
- * Wzbogaca i stabilizuje drewno utrzymując mikroporowatość
- * Wodoszczelna, normuje wilgotność drewna
- * Stabilizuje pojawianie się włóknistych części drewna przed wykończeniem
- * Komfort nakładania (bez wycieków przy nakładaniu pionowym)
- * Ułatwione nakładanie wykończenia
- * Może być pokryta każdą farbą wykończeniową

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Błyszczzenie
Zawartość suchego ekstraktu

Gęstość
Temperatura zapłonu

Zawartość COV
Czas wysychania
(przy temp. 20°C i 65% WW)

Średnia wydajność

Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych.

Produkt w formie żelu

BS 60° : 5 - 8

Wagowo: 16 ± 2%

Objętościowo: 12 ± 2%

0,83 ± 0,05

38°C

700 g/l max. Wartość limituje UE dla tego produktu (kat A/f): 700 g/l (2007), 700 g/l (2010)

Suchy: 5 godzin

Kolejna warstwa: 12 godzin

Zmienny w zależności od środowiskowych warunków zastosowania i gatunku drewna. Wysychanie może być przedłużone w przypadku grubego drewna i na niektórych drzewach egzotycznych

12 – 16 m²/l warstwa, w zależności od rodzaju drewna i jakości przygotowania.

Rodzina I Klasa 4a

ZASTOSOWANIE

Podłoża, prace przygotowawcze i warunki stosowania odpowiadają obowiązującym Normom / DTU.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno powinno być zdrowe, suche i czyste. Może być powierzchniowo wilgotne. Drewno surowe: wygładzenie, szczerkowanie, odkurzanie. Odtłuszczenie alkoholem lub rozpuszczalnikiem tłustego drewna

ZASTOSOWANIE PRODUKTU	Drewno stare: nakładanie powinno się odbywać na drewnach o dobrej integralności fizycznej i dobrej spójności podłoża. Ze względu na przypadek: * Powrót do zdrowego drewna poprzez lekkie szlifowanie, wodogumowanie pod niskim ciśnieniem,... lub całkowita zamiana części zdegradowanych. * Mycie, odkażanie powierzchni i rozjaśnianie drewna zczarniałego wodą Javel (1 objętość wody Javel rozcieńczonej w 2 objętościach wody). Sposób nakładania: pędzel kwadratowy, pozostawić na ok. 15 min, i szczotkować szczotką nylonową. Spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Dodatkowe możliwe przygotowanie: Środkiem SATIZOL TRAITANT zabezpieczyć drewno uszkodzone przez pasożyty lub które może być zaatakowane przez insekty lub pleśń.
Liczba warstw	1 warstwa do nasycenia W pracach na zewnątrz, zwracać szczególną uwagę na złączenia, lub części bardzo wchłaniające. Może być pokryta każdą farbą wykończeniową (lazura, lakier, farba)
Narzędzia	Płaski i szeroki pędzel z elastycznym włosiem lub średni wałek i spalter-ruchy wykonywać w kierunku słojów drewna. Zaleca się używać specjalnego sprzętu lazurowego.
Rozcieńczanie Mycie narzędzi ZALECENIA	Produkt gotowy do użytku. Do 3% WHITE SPIRIT na 1 warstwę. WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu Warunki i sposób nakładania: - przy temperaturze otoczenia i podkładu między 5°C i 35°C - przy suchej pogodzie, bez gwałtownego wiatru i bezpośredniego nasłonecznienia
KOLORY	1 kolor drewna Wzornik TEINTES COLOREES realizowane w ZOLPACHROM 2 (baza T = SATIZOL COLOR IMPREGNATION)
OPAKOWANIE	1 L - 4 L - 12 L
PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym. Chronić przed mrozem.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Zapoznać się z : • etykietą na opakowaniu • plik informacyjny nt. bezpieczeństwa • INTERNET: www.zolpan.fr (pozycja: oferta handlowa) • MINITEL: 08.36.05.10.12 kod ZOLPAN (nr zielony bezpłatny) • Karta Techniczna nr 2260 Data wydania: styczeń 2008 Producent: ZOLPAN S.A. Francja Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.