



peintures
zolpan



LAKIER ZOLVERNIS BOAZERIE / ZDOBIENIE MEBLI

**Lakier bezbarwny, jednoskładnikowy
Na bazie żywic alkidowo-uretanowych**

Efekt powierzchni satynowej lub błyszczącej

ZASTOSOWANIE

Ochrona i zdobienie mebli oraz stolarki wewnętrznej, ściennej i sufitowej: belek sufitowych, boazerii, balustrad, mebli, ...

PODŁOŻA

Wszystkie rodzaje drewna surowego lub pokrytego starą politurą lub lakierem alkidowym w dobrym stanie, przygotowanego w zwykły sposób

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Chroni drewno przed zabrudzeniami oraz ułatwia jego konserwację
- * Produkt wielowarstwowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością użycia
- * Doskonale kryjący i bardzo dekoracyjny
- * Tworzy doskonale jednorodne powłoki

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Lepkość
Zawartość suchego ekstraktu

Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania

Średnia wydajność
Klasyfikacja AFNOR NF Y36-005

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi

Przezroczysta ciecz

Satynowy = 330-340 cps / błyszczący = 720 - 730 cps

* wagowo: Satynowy: 45 +/- 2% / Błyszczący = 53 +/- 2%

* objętościowo: Satynowy: 36 +/- 2% / Błyszczący = 45 +/- 2%

Satynowy 0,90 +/- 0,05 / Błyszczący = 0,91 +/- 0,05

Między 21°C a 55°C

Nie ściera się: po 2 godzinach

Suchy: po 12 godzinach

Druga warstwa: po 24 godzinach

Zmienny w zależności od warunków pracy oraz natury drewna

Wydłużony w przypadku niektórych gatunków egzotycznych nie schnących (paduk, iroko)

Od około 15 do 18 m²/l na jedną warstwę, zależności od rodzaju oraz stanu podłoża

Rodzina I, klasa 4a

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Drewno musi być zdrowe, suche (H< 10%) odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu

Drewno surowe:

- * Lekko wygładzić, jeśli zachodzi taka konieczność, odkurzyć wilgotną gąbką
- * Gatunki żywiczne oraz egzotyczne: odtłuścić rozcieńczalnikiem celulozowym

Drewno malowane:

- * Lazur w dobrym stanie: oczyścić szczotką, przemyć, wysuszyć
- * Lakier: zługować, wygładzić, odkurzyć, jeśli lakier jest kompatybilny a powłoka w dobrym stanie. Jeśli nie, dekapować termicznie, mechanicznie (mikropiaskowanie pod bardzo niskim

	ciśnieniem) lub chemicznie używając specjalnych środków CILDECAP lub ZOLDECAP BIO, dokładnie spłukać powierzchnię terpentyną mineralną. Osuszyć * Woski i inne produkty ochronne: zetrzeć, odkurzyć Drewno zarażone pasożytami lub narażone na zarażenie insektami lub pleśnią przygotować używając specjalnego środka SATIZOL TRAITANT
NAKŁADANIE SYSTEMU Sposób postępowania	Nakładać 2 cienkie i równomierne warstwy na warstwę podkładową impregnatu SATIZOL 50. Zatarcie pierwszej warstwy poprawia ogólny wygląd powłoki oraz jej przyczepność
Narzędzia	Łaski szeroki pędzel z miękkim włosiem, pistolet pneumatyczny Przed oraz w czasie nakładania zamieszać w regularnych odstępach czasu. Zaleca się, aby pierwszą warstwę nakładać pędzlem.
Rozcieńczanie	* ZOLVERNIS Satynowy: Produkt gotowy do użytku. Nie rozcieńczać, nawet przy pierwszej warstwie * ZOLVERNIS Błyszczący: • 5 do 10 % White Spirit przy pierwszej warstwie • 0 do 5% White Spirit przy warstwie pośredniej • Nie rozcieńczać przy warstwie wykończeniowej
Mycie narzędzi	Terpentyną mineralną WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu
ZALECENIA	* Ponieważ politura nie przepuszcza wody, nakładać wyłącznie na drewno suche. * Pierwszą warstwę nakładać przed zamontowaniem boazerii, co pozwala na dokładne pomalowanie kątów
KONSERWACJA	Odkurzanie oraz przecieranie wilgotną gąbką
KOLORY	Bezbarwny Ostateczny efekt zależy od rodzaju drewna oraz ilości nałożonych warstw
OPAKOWANIE	1 l - 5 l
TERMIN WAŻNOŚCI	24 miesiące w opakowaniu zamkniętym Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt niepalny Używać wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji Unikać kontaktu polakierowanej stolarki z żywnością Nie wylewać resztek do kanalizacji Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania

Karta Techniczna nr **3372**
Data wydania: Czerwiec 94
Data zmiany: wrzesień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Przez użyciem, klient powinien upewnić się czy posiada aktualną wersję ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić szczegółowej instrukcji postępowania dostosowanej do natury oraz stanu konkretnego podłoża.