



LAKIER ZOLVERNIS PARKIETY

Lakier bezbarwny jednoskładnikowy, na bazie żywic alkidowo-uretanowych.

Efekt powierzchni satynowej woskowanej lub błyszczącej.

ZASTOSOWANIE

Ochrona i zdobienie parkietów na użytek domowy oraz stolarki wewnętrznej narażonej na działanie czynników mechanicznych: okiennic, okien, stołów, drzwi, ...
Dostępny w dwóch rodzajach: satynowy oraz błyszczący

PODŁOŻA

Wszystkie rodzaje drewna surowego lub pokrytego starą politurą lub lakierem alkidowym w dobrym stanie, przygotowane w zwykły sposób

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Doskonała twardość oraz plastyczność
- * Trwałość oraz wysoka odporność na ścieranie
- * Produkt szybko schnący
- * Łatwość i szybkość użycia

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi

Wygląd
Zawartość suchego
ekstraktu

Przezroczysta ciecz
* wagowo: 43 +/- 2%
* objętościowo: 34 +/- 2%
0,88 +/- 0,05

Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania

Między 21⁰C a 55⁰C
Nie ściera się: po 40 minutach
Suchy: po 2 godzinach
Druga warstwa: po 5 godzinach
Niewielkie natężenie ruchu: po 24 godzinach
Całkowite stwardnienie: po 3 dniach
Zmienny w zależności od warunków pracy oraz natury drewna.
Wydłużony w przypadku niektórych gatunków egzotycznych nie schnących (paduk, iroko).

Średnia wydajność
Klasyfikacja
AFNOR NF Y36-005

Od około 10 do 12 m²/l na jedną warstwę, zależności od rodzaju oraz stanu podłoża
Rodzina I, klasa 4a

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Drewno musi być zdrowe, suche (H< 10%) odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

Drewno surowe:

- * Lekko wygładzić, jeśli zachodzi taka konieczność, odkurzyć wilgotną gąbką.
- * Gatunki żywiczne oraz egzotyczne: odtłuścić rozcieńczalnikiem celulozowym.

Drewno malowane:

- * Lazur w dobrym stanie: oczyścić szczotką, przemyć, wysuszyć
- * Lakier: zługować, wygładzić, odkurzyć, jeśli lakier jest kompatybilny a powłoka w dobrym stanie. Jeśli nie, dekapować termicznie, mechanicznie (mikropiaskowanie pod bardzo niskim ciśnieniem) lub chemicznie używając specjalnych środków GILDECAP lub ZOLDECAP BIO, dokładnie spłukać powierzchnię terpentyną mineralną. Osuszyć.

UWAGA: Przy odnawianiu parkietów doskonałą jakość można uzyskać dopiero po całkowitym usunięciu starych warstw lakieru

- * Wosk, produktu ochronne: Szlifować do białości szlifierką do podłóg powtarzając czynność 2 lub 3 krotnie w zależności od stanu parkietu, używając coraz drobniejszych ziaren: (40/60, 80, 100/120). Za każdym razem odkurzyć.

Drewno zarażone pasożytami lub narażone na zarażenie insektami lub pleśnią przygotować używając specjalnego środka SATIZOL TRAITANT, po uprzedniej wymianie zarażonych klepek. Suszyć przez 48 godzin, dbając o dobrą wentylację pomieszczenia.

NAKLADANIE SYSTEMU**Sposób postępowania****Narzędzia****Rozcieńczanie****Mycie narzędzi****ZALECENIA****KONSERWACJA**

Nakładać 2 cienkie i równomierne warstwy na warstwę podkładową impregnatu SATIZOL 50. Zaleca się położenie dodatkowej warstwy na powierzchni narażone na ścieranie mechaniczne. Zatarcie pierwszej warstwy poprawia ogólny wygląd powłoki oraz jej przyczepność.

Płaski szeroki pędzel z miękkim włosiem, pistolet pneumatyczny

Przed oraz w czasie nakładania zamieszać w regularnych odstępach czasu.

- * 10 % White Spirit przy pierwszej warstwie.

- * Produkt gotowy do użytku przy nakładaniu kolejnych warstw

Terpentyną mineralną WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu.

- * Ponieważ politura nie przepuszcza wody, nakładać wyłącznie na drewno suche.

- * Pierwszą warstwę nakładać przed zamontowaniem boazerii, co pozwala na dokładne pomalowanie kantów.

Odkurzanie oraz przecieranie wilgotną ścierką do podłóg

KOLORY

Bezbarwny

Ostateczny efekt zależy od rodzaju drewna oraz ilości nałożonych warstw

OPAKOWANIE

1 l - 5 l

TERMIN WAŻNOŚCI

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym

Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA
PRACY**

Produkt niepalny

Używać wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji

Unikać kontaktu polakierowanej stolarki z żywnością

Nie wylewać resztek do kanalizacji

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkownika

Karta Techniczna nr 3367

Data wydania: czerwiec 94

Data zmiany: wrzesień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Przez użyciem, klient powinien upewnić się czy posiada aktualną wersję ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić szczegółowej instrukcji postępowania dostosowanej do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

