



## SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE

**Farba do gruntowania wodoszczelna ziarnista na bazie środka wiążącego akrylowego / siloksanowego w fazie rozpuszczonej w rozcieńczalniku**

### ZASTOSOWANIE

Farba do gruntowania / warstwa podkładowa wodoszczelna, ustalająca i regulująca wchłanianie przy trudnych powierzchniach. Posiada zwiększoną strukturę mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność stabilizowania podłoża, SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE pozwala na uzyskanie optymalnego wiązania z podłożem zachowując przy tym podstawowe właściwości wykończeń siloksanowych (przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody). Posiada również doskonałą zdolność mieszania się z uporządkowanym zespołem tradycyjnych wykończeń.

### PODŁOŻA

- \* Podłoża zwarte, które mogą być porowate lub zniszczone (erodowane): beton, tynk wapniowy lub cementowy, zaprawa gipsowa sztukaterska, cegły, włókna cementowe, wapień, itp.
- \* Stare przylegające powłoki ze szczątkową gruzełkowatością i farbami nieorganicznymi

### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- \* Doskonała zdolność stabilizowania podłoża
- \* Wysoce kryjąca i posiadająca szeroką gamę odcieni, umożliwiając zaoszczędzenie jednej warstwy
- \* Powierzchnia ziarnista ułatwiająca nałożenie zwartych powłok plastikowych

### DANE INDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

**Wygląd**  
**Lepkość**  
**Zawartość suchego ekstraktu**

Farba półgęsta  
65 ± 5 puaz  
\* wagowo: 72 ± 2%  
\* objętościowo: 50 ± 2%

**Gęstość**  
**Temperatura zapłonu**  
**Czas wysychania**  
**(20°C, 65 % HR)**

1,47 ± 0,05  
Między 21<sup>0</sup>C a 55<sup>0</sup>C  
Suchy: po 2 godzinach  
Druga warstwa: po 24 godzinach  
*Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.*  
Okolo 6 m<sup>2</sup>/l na podłożu gładkim (250 g/m<sup>2</sup>).

**Średnia wydajność**

**Klasyfikacja**  
**AFNOR NF T36-006**

**W zależności od właściwości i stanu powierzchni**

Rodzina I, klasa 7b1/10c

### SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi Normami / DTU.

**PRZYGOTOWANIE  
POWIERZCHNI**

**Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.**

- \* Nowe powierzchnie: wygładzanie, szcztokowanie i dokładne odkurzenie. Jeżeli szcztokowanie okaże się niewystarczające – mycie pod wysokim ciśnieniem oraz wysuszenie.
- \* Stare powierzchnie, gołe lub pokryte :
  - . Usunięcie części źle przylegających poprzez szcztokowanie, wygładzanie, skrobanie, mycie pod wysokim ciśnieniem, itp.
  - . W razie konieczności całkowite usunięcie powłoki
  - . Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS
  - . Wygładzanie, obróbka powierzchni: podkład CILD (wewn.) lub ENDUIZOL (zewn.)
- \* Zabezpieczenie widocznych części metalowych: ZOLMETAL PAH lub PSR (ferromagnetyki)
- \* Nasycenie betonu komórkowego: ZOLPALITH

**NAKŁADANIE PRODUKTU  
Ilość warstw**

1 warstwa regularna, nałożona krzyżowo w tonacji wykończenia celem uzyskania jednolitego pokrycia i zapobieżenia ewentualnym różnicom w odcieniach.

**Narzędzia**

Długi wałek, pędzel, pistolet bezpowietrzny

**Rozcieńczanie**

Produkt gotowy do użytku.  
Do 10 % White Spirit przy podłożu bardzo porowatym lub przy nakładaniu w niskich temperaturach.

**Mycie narzędzi**

White Spirit, natychmiast po użyciu.

**Zalecenia**

- \* **Warunki malowania:**
  - . w temperaturze otoczenia i podkładu wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T > 35°C)
  - . przy pogodzie suchej, z zabezpieczeniem przed gwałtownym wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

**KOLORY**

Biel / Podkład w tonacji 0-1 systemu ZOLPACHROM umożliwiająca uzyskanie STANDARDOWEGO (STD) i FASADOWEGO (FAC) zakresu odcieni.

**OPAKOWANIE**

4 l - 16 l

**TERMIN WAŻNOŚCI**

18 miesięcy w opakowaniu zamkniętym  
Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu.

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA  
PRACY**

Produkt niepalny.  
Używać wyłącznie w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.  
Nie wylewać resztek do kanalizacji.  
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2208**  
Data wydania: **Maj 96**  
Data zmiany: **Styczeń 99**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Przez użyciem, klient powinien upewnić się czy posiada aktualną wersję ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić szczegółowej instrukcji postępowania dostosowanej do natury oraz stanu konkretnego podłoża.