



SWEDAFIX GRANITE

Podkład wypełniający lekko ziarnisty na bazie kopolimerów akrylowych w roztworze rozpuszczalnikowym bezzapachowym

PRZEZNACZENIE	Farba podkładowa penetrująca, utrwalająca i regulująca absorpcję przeznaczona do podłoży porowatych lub lekko kredowanych w pracach nowych i renowacyjnych. Szczególnie zalecana do pokryć dekoracyjnych strukturalnych i fasadowych z rodzaju wykończeń pół-gęstych, RPE... Produkt bezzapachowy zalecany do wszystkich prac w miejscach, gdzie zapach rozpuszczalnika nie jest wskazany: pomieszczenia kuchenne, szpitalne...
PODŁOŻA	- Betony i tynki - Gipsy i pochodne - Drewna i pochodne - Metale nie żelazne - Stare powłoki malarskie lub inne dobrze przylegające
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	* Wspomaga utwardzanie podłoża * Wygląd ziarnisty ułatwiający nakładanie produktów wykończeniowych * Dobrze kryjący i maskujący wszelkie plamy * Odporny na podłoża alkaliczne * Zupełnie bezzapachowy: ułatwia wykonywane prace * Barwienie ZOLPACHROM * Szybko schnący
DANE INDENTYFIKACYJNE	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.
Wygląd	farba pół-płynna
Lepkość	70±2% po
Sucha masa	- wagowo: 70±2% - objętościowo: 49±2%
Gęstość	1,42±0,05
Temperatura zapłonu	powyżej 55°C
Czas wysychania	- suchy: 2 godziny - ponownie kryty: 24 godziny
Średnia wydajność	jako podkład 7 do 9 m ² /L w zależności od rodzaju i stanu podłoża jako pierwsza warstwa systemów pół-gęstych COFATEX lub ZOLQUARTZ: 5 m ² /L (300 g/m ²)
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Grupa I klasa 7 b1
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem - Podłoża nowe: dokładne zacieranie, szczotkowanie i odkurzanie. Myć pod ciśnieniem jeżeli szczotkowanie nie jest wystarczalne, następnie wysuszyć. - Podłoża stare: czyste lub pokryte starymi powłokami malarskimi: - Usuwanie fragmentów słabo przylegających przez szczotkowanie, skrobanie, dekapowanie, mycie pod ciśnieniem - Usuwanie drobnoustrójów: FONGIMOSSE PLUS - Odnowianie podłoża: tynk CILD (wew.) lub ENDUIZOL (zew.) - Zabezpieczanie fragmentów metalowych: farba podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (żelazne)
WYKONANIE	Ilość warstw: jedna warstwa regularna nakładana krzyżowo w celu otrzymania najlepszego wypełnienia. SEDAFIX GRANITE będzie barwiony w tonacji wykończenia szczególnie przy wykończeniach typu piaskowiec Narzędzia: pędzel, wałek o długim włosiu Rozcieńczanie: produkt gotowy do użycia. Rozcieńczanie aż do 5 % w rozpuszczalniku bezzapachowym DILUZOL (lub WHITE Spirit17)

Mycie narzędzi Zalecenia	WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu Warunki stosowania: - przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność przy T>35°C) - na podłoża nie zagęszczające i przy pogodzie suchej chronić od silnego wiatru i bezpośredniego napromieniowania słonecznego
KOLORY	Biały / Baza 0 - 1 systemu ZOLPACHROM pozwalającego na wykonanie odcieni z katalogów STANDARD i FACADES
OPAKOWANIA	4L – 16L
PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Używać tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2315**
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: wrzesień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.