



ZOLPALITH

/Koncentrat/

**Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt
bezrozpuszczalnikowy
Nie jest błonotwórczy.**

PRZEZNACZENIE

- * Gruntowanie i wzmacnianie porowatych i chłonnych podłoży m. in. jastrychy przed mocowaniem płytek, terakoty, wylewki samopoziomującej, szpachlowaniem, malowaniem, tapetowaniem.
- * Ułatwia nakładanie produktu finalnego, jest przepuszczalny (zwiększa przyczepność), reguluje chłonność podłoża, co podnosi jakość i wydajność

PODŁOŻA

- * beton komórkowy w postaci płyt lub bloków
- * gips, płyty G-K
- * wszelkiego rodzaju tynki i betony
- * jastrychy, wylewki samopoziomujące

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Bardzo wysoka zdolność przenikania
- * Duża redukcja powierzchniowa porowatości podkładów
- * Ułatwia nakładanie i obniża zużycie powłoki wykończeniowej
- * wnika w podłoże i wiąże powierzchnie pyłące i lekko proszkujące. Podłoże łuszczące się i farby klejowe należy usunąć i zmyć wodą
- * Produkt wodorozpuszczalny: wygoda użycia, czyszczenie narzędzi, bezpieczeństwo, poszanowanie środowiska naturalnego.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.

Wygląd
Zawartość suchego ekstraktu

Żel ciekły w białawym kolorze
* wagowo: 53 +/- 2%
* objętościowo: 53 +/- 2%

Lepkość
Gęstość

450 +/- 50 pauz
1,04 +/- 0,05

Temperatura zapłonu
**Schnięcie (20°C, 65% HR -
wilgotność względna)**

Produkt niepalny

Bez pyłu: 30 minut

**Czas na pokrycie warstwą
innego produktu**

6 godzin
Zimna pogoda oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność

z **1L preparatu** gotowego do użycia w zależności od porowatości i rodzaju materiału - **5 m²**
z **1L koncentratu** - **45-55 m²**

Klasyfikacja AFNOR NF
(norma francuska) T36-005

Rodzina I, klasa 7b2

SPOSÓB UŻYCIA

Podkłady, prace przygotowawcze i warunki nakładania będą zgodne z obowiązującymi normami / DTU.

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI
NAKLADANIE PRODUKTU**
Liczba warstw

Podłoża muszą być suche, zdrowe, jednolite i odpowiednio przygotowane do nakładania.
* Zacieranie tynku, szczerkowanie, staranne usunięcie pyłu i kurzu
* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSE PLUS
Jedną warstwą rozcieńczonego produktu impregnować regularnie nie nasycając podłoża (unikając tworzenia się błyszczącej błony).

Funkcją produktu ZOLPALITH nie jest zastąpienie utwalacza przewidzianego do nakładania powłoki.

Narzędzia
Rozcieńczenie
Czyszczenie sprzętu

Pędzel, wałek ze średnim włosiem, rozpylacz o niskim ciśnieniu.
1 litr produktu ZOLPALITH powinien być rozpuszczony w 8÷10 litrach wody w zależności od porowatości podkładu.
WODA, natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

1L - 5L - 15L

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnym, nie naruszonym opakowaniu.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami przekraczającymi 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA
PRACY

Produkt wodorozcieńczalny.
Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej.
Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

Karta Techniczna nr **2414**
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: czerwiec 2005
ITB AT-15-5336/2001
Atest PZH HK/B/1393/03/2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.