



# GE 10

## Farba alkidowa.

### Wygląd matowy z zagłębieniami

<b>PRZEZNACZENIE</b>	Ochrona i dekoracja wewnętrzna pomieszczeń mieszkalnych i usługowych przy pracach początkowych i konserwacyjnych.
<b>PODKŁAD</b>	Wszelkie podkłady tradycyjne, odpowiednio przygotowane i z podkładem. * Stara farba w dobrym stanie
<b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b>	* Bardzo dobre własności pokrywające * Możliwość zamaskowania małych nierówności ściany * Błona o dużej wytrzymałości * Łatwość zastosowania bez ryzyka wycieku
<b>CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA</b>	<b>Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych</b>
<b>Opis</b>	Farba strukturalna
<b>Lepkość</b>	110 ± 5 KU
<b>Suchy masa</b>	* wagowo: 73 ± 2% * objętościowo: 48 ± 2%
<b>Gęstość</b>	1,52 ± 0,05
<b>Temperatura zapłonu</b>	Brak
<b>Osuszanie</b>	Suchy: 3 godziny Do ponownego pokrycia: 24 godziny Suszenie wydłużone przy dużej wilgotności i chłodzie
<b>ZASTOSOWANIE</b>	<b>Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym normom / DTU.</b>
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	<b>Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.</b> Mogą one wymagać odpylenia, szcztokowania, szlifowania, skrobienia, wytrawiania, ługowania... by wyeliminować fragmenty mało przyczepne i wszelkie ślady zanieczyszczeń * Beton, cement i pochodne: skrobienie / tynkowanie CILD i nałożenie bezpośrednie. Nie nakładać nigdy bezpośrednio na spód alkaliczny. Wcześniej zabezpieczyć warstwą izolacyjną ONDINE, ZOLPAN MAT lub NIGATEX * Gips i pochodne: podkład MAOPRIMER * Metale: na ZOLMETAL PAH lub PSR (żelazny) lub ZOLMETAL SCU (nie żelazny) * Drewno i pochodne: nałożenie bezpośrednie * Stare farby przylegające: nałożenie bezpośrednie po zmatowieniu
<b>ZASTOSOWANIE PRODUKTU</b>	
<b>Liczba warstw</b>	* 2 warstwy nakładane ręcznie, lub 1 warstwa skrzyżowana do airless
<b>Narzędzia</b>	Pędzel, wałek o krótkim włosiu, airless (pistolet bezpowietrzny)
<b>Rozcieńczanie</b>	Produkt gotowy do użytku. Do 5% benzyny lakowej w pierwszej warstwie nakładanej ręcznie przy zimnej pogodzie lub przy użyciu mechanicznym.
<b>Czyszczenie urządzeń</b>	Rozpuszczalnik benzynowy natychmiast po użyciu.
<b>KOLORY</b>	Biały. Odcień można regulować przez dodanie uniwersalnych barwników nie przekraczając 3%.
<b>OPAKOWANIA</b>	1 L (biały) - 4 L - 16 L
	24 miesiące w oryginalnym zamknięciu nie otwartym.

---

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w chłodnym i przewietrzonym miejscu.

---

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY**

Produkt łatwopalny.  
Używać jedynie w miejscach dobrze wietrzonych.  
Nie wrzucać odpadów do ścieku.  
Poszukać wskazówek w Karcie Parametrów Bezpieczeństwa.

Karta Techniczna nr **2380**

**Data wydania: czerwiec 1994**

**Data zmiany: wrzesień 2003**

**Producent: ZOLPAN S.A. Francja**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.