



ARMATERM COLLE

Akrylowa masa tynkarska z domieszką cementu w momencie użycia Grubość użytkowa: 2 do 4 mm Powłoka gładka, delikatna

ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none">* Ocieplenia zewnętrzne: Przyklejanie płyt izolacyjnych oraz zazbrojonych warstw podkładowych w ramach systemów ARMATERM, ARMATERM FC, ARMAFIX oraz ARMATERM ROCHE (patrz Opis Techniczny Centre Scientifique et Technique de Batiment (Ośrodek Naukowo Techniczny Budownictwa). Masy tynkarskie pod natryskowe powlekanie granulatem marmurowym w ramach systemu wykończeniowego ARMATERM MARBRE* Prace remontowe: Wyrównywanie powierzchni mineralnych (kamionka, szkliwo). Miejscowe poprawki lub generalne odnawianie powłok wodnych (grubość pojedynczej warstwy 2 do 4 mm) W przypadku poprawek o znacznej grubości lub przenoszeniu warstw popękane go betonu należy zastosować ENDUIZOL 1000. <p>Po wyschnięciu klej ARMATERM COLLE tworzy powłokę gładką, delikatną, w kolorze jasnoszarym, gotową pod malowanie wszystkimi rodzajami farb lub pokrywanie innymi, nie zmydlającymi się powłokami.</p>
PODŁOŻA	<ul style="list-style-type: none">* Izolacje cieplne typu styropian lub wełna mineralna* Beton oraz tynki na bazie spoiwa hydraulicznego* Cegła pełna lub sitówka, kamień, murarka* Beton komórkowy (wewnętrznie)* Kamionka, szkliwo
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* Doskonała przyczepność* Przepuszczalność pary wodnej* Bardzo dobra podatność* Szybkie schnięcie, twardnienie oraz malowanie* Tworzy gładkie, regularne powłoki, ułatwiają roboty wykończeniowe
DANE INDENTYFIKACYJNE Wygląd Zawartość suchego ekstraktu Gęstość Odczyn pH Temperatura zapłonu Czas wysychania Średnia wydajność Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	<p>Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.</p> <p>Masa plastyczna z domieszką 50% cementu szarego w momencie użycia Czas użycia mieszanki: około 2 godziny w temperaturze 20 °C</p> <p>76 +/- 2% 1,60 +/- 1,10 8,5 +/- 0,5 produkt niepalny</p> <p>Czas nałożenia drugiej warstwy: minimum 24 godziny Możliwość natychmiastowego nałożenia drugiej warstwy w systemie zbrojonym Wykończenie powłoką malarską: od 24 do 48 godzin w zależności od grubości warstwy Czas wysychania wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie</p> <p>1,7 kg/m² przygotowanego produktu ma mm grubości suchej warstwy Rodzina II, Klasa 2b</p>
SPOSÓB UŻYCIA	<p>Wyłącznie do prac remontowych (w przypadku systemów dociepleń patrz Opisy Techniczne oraz odpowiednie Specyfikacje Robót).</p> <p>Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.</p>
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	<p>Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.</p> <p>Podłoża należy oczyścić z powłok malarskich oraz innych.</p> <p>Podłoże może wymagać wykonania następujących operacji:</p> <ul style="list-style-type: none">* Usunięcia warstw źle przylegających lub tłustych poprzez skrobanie, szrotkowanie, piaskowanie, mycie pod ciśnieniem ...

-
- * Usunięcia warstw farby organicznej oraz innych powłok organicznych.
 - * Wygładzenia nierównych powierzchni oraz usunięcia niedoróbek za pomocą ENDUIZOL'u jeśli to konieczne.
 - * Usunięcie mikroorganizmów za pomocą FONGIMOUSSE PLUS.
 - * Wyrównanie murarki oraz odprysków stali zbrojeniowej za pomocą ENDUIZOL'u.
 - * Kamionka, szklivo: opukanie, usunięcie odstających płytek oraz poprawienie za pomocą ENDUIZOL'u.
 - * Nawilżenie, przed nałożeniem masy, podłoża porowatego i silnie chłonnego, lub w przypadku, gdy występuje ryzyko zbyt szybkiego wyschnięcia warstwy (wysokie temperatury, silny wiatr).

NAKLADANIE SYSTEMU

- * Przygotować masę dodając do kleju COLLE ARMATERM 30% cementu szarego. Dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła automatycznego, aż do otrzymania jednorodnej, plastycznej masy bez grudek.
 - * Czas użycia: około 2 godziny w temperaturze 20°C
 - * Nałożyć 1 lub 2 równe warstwy w zależności od stopnia uszkodzenia odnawianych podłoży:
 - w przypadku popękanych ścian oraz w przypadku prac zabezpieczających powierzchni szczególnie wystawionych na kontakt (takich jak na przykład krawędzie fliz, ścianki działowe) pierwszą i drugą warstwę kleju można dodatkowo wzmocnić za pomocą zbrojenia typu WG 45, WG 50 lub G623 (drugą warstwę można wtedy nakładać na świeżo lub dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy)
 - w innych przypadkach, (gdy nie stosujemy zbrojenia) przed położeniem drugiej warstwy musi upłynąć minimum 24 godziny
- Uwaga** Kładąc zbrojenie należy zakładać pasy brzegami na szerokość 10 cm.

Narzędzia

- * Nakładanie ręczne: paca ze stali nierdzewnej, kielnia.
 - * Nakładanie mechaniczne: agregat tynkarski, dysza 6-8 mm.
- Gdy tylko produkt zaczyna tężeć, wygładzić plastikową packą tynkarską lub kawałkiem styropianu.

Rozcieńczenie Czyszczenie sprzętu

Produkt gotowy do użytku po dodaniu cementu. Do 2% wody przy upalnej pogodzie WODĄ, natychmiast po użyciu.

ZALECENIA

Warunki nakładania

W temperaturze otoczenia oraz podłoża powyżej 5°C przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim kleju COLLE ARMATERM

KOLOR

Piaskowy

OPAKOWANIE

30 KG

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt wodny.
Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej.
Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

Karta Techniczna nr 2245

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: wrzesień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.