



# ARMENDUIT

**Akrylowa masa tynkarska gotowa do użycia.**  
**Grubość użytkowa:**  
**0 do 5cm na pojedynczą warstwę**

**Efekt powierzchni gładkiej, drobnoziarnistej**

<b>ZASTOSOWANIE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Realizacja zbrojonych warstw podkładowych w ramach systemów izolacji termicznej na zewnątrz ARMATERM 100.</li><li>Ten system stanowi przedmiot Zakładu Technicznego Zezwolenia Europejskiego ATE 04/0103</li><li>* Renowacja systemów typu cienki tynk na warstwie izolacyjnej. Produkt zgodny z zaleceniami Dokumentacji Technicznej 2044 Ośrodka Naukowo Technicznego Budownictwa (używać pod nadzorem naszych Służb Technicznych).</li><li>* Poprawki miejscowe lub ogólne wygładzenie starych powłok gołych lub wcześniej pokrytych (do 5 mm na warstwę). Szczególnie zalecane przy wygładzaniu starych warstw RPE lub przy usuwaniu pęcherzy oraz niedoróbek powierzchni malowanych.</li><li>Po wyschnięciu, ARMENDUIT daje efekt końcowy powierzchni gładkiej, drobnoziarnistej, gotowej pod malowanie każdym rodzajem farby.</li><li>* Masy tynkarskie pod-natryskowe, powlekane granulatem marmurowym w ramach systemu wykończeniowego ARMATERM MARBRE 100 (zobacz kartę tego produktu).</li></ul>
<b>PODŁOŻA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Izolacje cieplne typu styropian (stosowne do Zakładu Technicznego Zezwolenia Europejskiego)</li><li>* Beton oraz tynki na bazie spoiwa hydraulicznego</li><li>* Beton komórkowy (wewnętrznie)</li><li>* Stare farby lub przylegające podłoża</li></ul>
<b>PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Produkt jednoskładnikowy, gotowy do użycia</li><li>* Doskonała przyczepność, dobra plastyczność.</li><li>* Pozwala na usunięcie wad podłoża malowanych.</li><li>* Przepuszcza parę wodną.</li><li>* Łatwa do nałożenia, plastyczna, szybko wysycha.</li><li>* Możliwość nakładania zmechanizowanego na dużych budowlach.</li><li>* Możliwość uzyskania odcieni gamy ZOLPACHROM.</li><li>* Efekt końcowy powierzchni drobnoziarnistej i regularnej, ułatwiający malowanie farbami.</li><li>* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska</li></ul>
<b>DANE INDENTYFIKACYJNE</b>	<p><b>Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.</b></p>
<b>Wygląd</b>	Masa plastyczna, gotowa do użycia
<b>Zawartość wagowa suchego ekstraktu</b>	84 +/- 2%
<b>Gęstość</b>	1,60 +/- 0,10
<b>PH</b>	9 +/- 0,5
<b>Temperatura zapłonu</b>	Brak
<b>Czas wysychania (20°C, 65% wilgotność względna)</b>	Między kolejnymi warstwami: minimum 24 godziny Możliwość nałożenia drugiej warstwy na świeżo w przypadku systemów zbrojonych. Warstwa wykończeniowa malarska: po 48 do 72 godz. W zależności od grubości warstwy. <i>Niskie temperatury oraz wilgoć znacznie wydłużają czas schnięcia.</i>
<b>Średnia wydajność</b>	1,7 kg/m <sup>2</sup> na mm grubości.
<b>Klasyfikacja AFNOR NF Y36-005</b>	Rodzina II, klasa 7b2
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	<p>Zapoznać się z ATE (Zakład Technicznego Zezwolenia Europejskiego) lub ze specyficznymi kartami technicznymi w ramach prac izolacji termicznej. Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu. Podłoża należy oczyścić z powłok malarskich oraz innych.</p>

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

### Podłoże może wymagać wykonania następujących operacji:

- \* Usunięcie nierówności za pomocą skrobaka.
  - \* Usunięcie powierzchni źle przylegających oraz pęcherzykowatych.
  - \* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS
  - \* Wyrównanie murarki, odprysków stali zbrojeniowej: ENDUIZOL
  - \* Przeczyszczenie powierzchni poprzez wyszczotkowanie, skrobanie, mycie pod ciśnieniem.
- Gruntowanie za pomocą SWEDAFIX GRANITE na starych powłokach farb kredowych lub za pomocą ZOLPAFIX GRES-CERAME na powłokach twardych nieporowatych typu poliuretan, w przeciwnym razie nakładać bezpośrednio.

## NAKLADANIE SYSTEMU

Nakładać 1 lub 2 kolejne warstwy w zależności od zakresu renowacji:

- \* W przypadku ścian popękanych lub jako ochrona miejsc narażonych na uszkodzenia (takich jak krawędzie płyt podłogowych, ściany działowe). Możliwe wzmocnienie poprzez przytwierdzenie zbrojenia typu R 131A101 lub 3280/93 przy pierwszej warstwie podkładu oraz przy drugiej warstwie (możliwość położenia drugiej warstwy na świeżo lub po wyschnięciu pierwszej warstwy).
- \* W pozostałych przypadkach (bez wzmocnienia), konieczna jest przerwa od 24 do 48 godzin między kolejnymi warstwami.

Uwaga: brzeży siatki zbrojeniowej należy nakładać na siebie z nakładką o szerokości 10 cm.

### Narzędzia

- \* Nakładanie ręczne: szpachla, paca tynkarska, kielnia
  - \* Nakładanie mechaniczne: agregat tynkarski, dysza 6 lub 8 mm.
- Wygładzać stopniowo. Usuwać bruzdy po wyschnięciu za pomocą noża lub poprzez szlifowanie.

### Rozcieńczenie

Produkt gotowy do użycia. Rozcieńczać do 2% wodą przy wysokich temperaturach. Możliwość przyspieszenia parowania wody i schnięcia w trudnych warunkach atmosferycznych poprzez dodanie środka przyspieszającego schnięcie ARMENDUIT ACCELERATEUR (1 kg środka na 25 kg ARMENDUIT).

### Mycie narzędzi

WODĄ, natychmiast po użyciu.

### ZALECENIA

#### Warunki nakładania:

- \* Temperatura otoczenia i podłoża między 5°C a 35°C
- \* Przy suchej pogodzie, chroniąc od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- \* Nakładanie powłok towarzyszących po całkowitym wyschnięciu ARMENDUIT

---

### KOLOR

Piaskowy. Może występować w odcieniach ZOLPACHROM (biały / baza P)

---

### OPAKOWANIE

25 kg

---

### PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym  
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

---

### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z:

- \* etykietą informacyjną bezpieczeństwa na opakowaniu
- \* kartą bezpieczeństwa:
- \* MINITEL: 08.36.05.10.12 – kod ZOLPAN (n° zielony gratis)
- \* INTERNET: [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr) (rubryka oferty handlowej)

Karta Techniczna nr 2321

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: wrzesień 2005

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.