



COFATEX

Masa tynkarska, wodorozcieńczalna, na bazie kopolimerów akrylowych.

Efekt powierzchni aksamitnej, lekko gufrowanej

PRZEZNACZENIE	Ochrona i dekoracja fasad, holi wejściowych, korytarzy, zarówno do malowania jak i renowacji wnętrz oraz fasad przy nie popękany podłożu. Powłoka fasadowa klasy D3 według Normy XP P84-403. Szczególnie zalecany do obróbki powierzchni rzeźbionych (zdobień tyrolskich, starszych RPE,...)
PODŁOŻA	Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane. Stare powłoki malarskie oraz tynki w dobrym stanie
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* Ochrona podłoża porowatych lub z drobnymi pęknięciami włoskowatymi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.* Możliwość użycia do tynkowania jak i do malowania.* Doskonała odporność na zabrudzenia oraz zanieczyszczenia atmosferyczne.* Dobra przepuszczalność pary wodnej.* Łatwość użycia
DANE IDENTYFIKACYJNE	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.
Wygląd	Gęsta, oleista masa.
Lepkość	115 +/- 5 KU
Zawartość suchego ekstraktu	<ul style="list-style-type: none">* wagowo: 70 +/- 2%* objętościowo: 54 +/- 2%
Gęstość	1,53 +/- 0,05
Temperatura zapłonu	Brak
Czas wysychania	Sucha: po 3 godzinach Druga warstwa: po 12 godzinach Niskie temperatury oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia.
Średnia wydajność	Około 5 m ² /l na jedną warstwę, (300 g/m ² /warstwa), w zależności od rodzaju oraz stanu podłoża.
Klasyfikacja AFNOR NF Y36-005	Rodzina I, klasa 7b2
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu. W niektórych przypadkach podłoże może wymagać wyszczotkowania, wygładzenia, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem w celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się, błyszczących. <ul style="list-style-type: none">* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS* Usunięcie niedoróbek, szpachlowanie, warstwa podkładowa: ENDUIZOL lub COLLE ARMATERM (na zewnątrz), FILLEX, masa CILD PÂTE lub proszek CILD POUDDRE (wewnątrz). Ochrona widocznych części metalowych farba podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale grupy żelaza) lub ZOLMETAL SCU (metale kolorowe).
NAKŁADANIE PRODUKTU	
Sposób postępowania	<ul style="list-style-type: none">* Na podłożach zdrowych lub pokrytych starymi powłokami malarskimi w dobrym stanie: nakładanie w systemie ZOLQUARTZ+ COFATEX* Na podłożach porowatych lub powierzchniach ścierających się: nakładanie w systemie SWEDAFIX GRANITE + COFATEX

Narzędzia	* Przy odnawianiu powierzchni rzeźbionych (zdobień tyrolskich, RPE,...): nakładać bezpośrednio 2 warstwy COFATEX.
Rozcieńczenie	Walek z długim włosiem, pędzel, pistolet do mas lub pistolet bezpowietrzny Możliwość nadawania faktury za pomocą wałka XR Produkt gotowy do użytku przy pracach wykończeniowych. Przy nakładaniu pierwszej warstwy, rozcieńczać wodą do 10% w zależności od rodzaju oraz porowatości podłoża.
Czyszczenie narzędzi	WODA, natychmiast po użyciu.
ZALECENIA	
Warunki malowania	Temperatura otoczenia i podłoża między 5°C a 35°C Przy suchej pogodzie, chroniąc od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. * Nie nakładać na podłoża stale wilgotne: podmurówki, spodnia część balkonów, ... * Możliwość dodatkowej ochrony przed mikroorganizmami w przypadku użycia w środowisku z dużym prawdopodobieństwem rozwoju grzyba poprzez dodanie specjalnego rozcieńczonego wodą grzybobójczego środka pomocniczego ADDITIF FONGICIDE Spécial Phase Aqueuse
KOLORY	Biel / Kolor podstawowy 0, Kolory podstawowe 1,2,3, systemu ZOLPACHROM pozwalające na otrzymanie wszystkich odcieni wzornika STANDARD oraz wzornika FASADY. Odradza się stosowanie intensywnych kolorów o współczynniku absorpcji światła powyżej 0,7 na ścianach silnie nasłonecznionych.
OPAKOWANIE	4 L, 16 L
PRZECHOWYWANIE	18 miesięcy w opakowaniu zamkniętym Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodorozcieńczalny. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2248**
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: listopad 1997

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.