



# FINITIONS ARMATERM

**Masa tynkarska wykończeniowa do systemu izolacji termicznej, rozcieńczana wodą, na bazie kopolimerów akrylowych.**

<b>PRZEZNACZENIE</b>	* Wykończenie systemu izolacji termicznej(ARMATERM, ARMATERM FC, ARMAFIX) ARMATERM 101: mat, kornik ziarno grube ARMATERM 201: mat, kornik ziarno średnie ARMATERM 202: mat, kaszka ziarno średnie ARMATERM 301: mat, kaszka ziarno grube ARMATERM 401: mat, rustykalny ziarno grube * Prace renowacyjne i dekoracyjne.
<b>PODŁOŻA</b>	Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane. Stare powłoki malarskie oraz tynki w dobrym stanie.
<b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b>	* Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi pęknięciami włoskowatymi przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. * Łatwość i szybkość użycia. * Maskowanie drobnych nierówności podłoża * Duży wybór kolorów i odcieni * Znakomita odporność na działanie mikroorganizmów * Produkt wodny: nikły zapach, komfort i bezpieczeństwo pracy, ekologiczny
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE</b>	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	Podkłady, prace przygotowawcze i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU. Dla większej dokładności, w każdym przypadku, skonsultować dokumentację izolacji termicznych.

Charakterystyka	Armaterm 101	Armaterm 201	Armaterm 202	Armaterm 301	Armaterm 401
Wygląd	Gęsta masa z granulem na bazie kopolimerów akrylowych w dyspersji wodnej				
Ciężar suchej masy	87+/-2%	86+/-2%	86+/-2%	86+/-2%	85+/-2%
Gęstość	1,75+/-0,10	1,7+/-0,10	1,75+/-0,10	1,8+/-0,10	1,75+/-0,1
Ziarno (mm średnio)	2,5	1,6	1,0	1,6	0,8
Temperatura zapłonu	Brak				
Czas wysychania	6-8 godz. (w zależności od temperatury i wilgotności) Twardy: 3 tygodnie Czas wysychania wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie				
Średnie zużycie (kg/m <sup>2</sup> )	3,0	2,7	2,5	3	2,5
Klasyfikacja ANFOR NF T 36-005 P84-403 T34-722 EN (1062-1)	Rodzina II, klasa 2b Klasa D3 E5 V2 W2 A0				

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

**Podłoże powinno być suche, spójne i czyste.**

W niektórych przypadkach podłoże może wymagać wyszczotkowania, wygładzenia, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem w celu usunięcia zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się, błyszczących.

\* Usunięcie mikroorganizmów produktem FONGIMOUSSE PLUS

\* Ochrona części metalowych: ZOLMETAL PAH lub PSR (metale żelazne), ZOLMETAL SCU (nieżelazne).

\* Beton, cement i pochodne: podkład PROLOG lub ARMAFOND na podłożu zdrowym, SWEDAFIX GRANITE na porowatym i kruchym.

\* W razie potrzeby równanie-gładzenie ENDUIZOL lub COLLE ARMATERM (zewnątrz) i FILLEX lub CILD (wewnątrz), podkład PROLOG lub ARMAFOND.

\* Gips i pochodne: podkład SWEDAFIX GRANITE.

**NAKLADANIE PRODUKTU**

\* Drewno i pochodne: podkład PROLOG lub ARMAFOND.  
\* Stare farby w dobrym stanie: podkład PROLOG lub ARMAFOND - podłoże zdrowe, SWEDAFIX GRANITE - podłoże pyłące  
Packą stalową, wycieranie packą plastikową.  
Aspekt rustykalny – nakładanie packą lub natrysk, wykańczanie – wałek gąbkowy z otworami.

**ROZCIĘCZENIE**

Produkt gotowy do użycia. Do 2% wody w razie chłodu.

**MYCIE NARZĘDZI**

WODA, natychmiast po użyciu.

**ZALECENIA****Warunki nakładania:**

- \* Temperatura otoczenia i podłoża 5°C-35°C.
- \* W warunkach suchych, bezwietrznych. Unikać nasłonecznienia.
- \* Nie stosować na powierzchniach permanentnie zawilgoconych
- \* Na danych powierzchniach stosować materiał z jednej serii.
- \* Duże powierzchnie dzielić.
- \* Odcienie, których współczynnik odbicia światła słonecznego przekracza 30% zalecane są na ścianach eksponowanych na słońce.

**KOLORY**

System ZOLPACHROM 2 (biały / baza P)

**OPAKOWANIA**

25 kg

**PRZECHOWYWANIE**

24 miesiące w zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY**

Produkt wodny  
Nie wylewać resztek do kanalizacji  
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania

Karta Techniczna nr **2245**

**Data wydania: czerwiec 1994**

**Data zmian: listopad 2005**

**Producent: ZOLPAN S.A. Francja**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.