



ZOLGRAIN

Licująca masa tynkarska formowana plastycznie typu tynk ciągniony na bazie kopolimerów akrylowych w dyspersji wodnej

Efekt powierzchni rustykalnej, drobnoziarnistej

PRZEZNACZENIE

- * Ochrona i dekoracja murarki, zarówno do wykonywania prac nowych jak i renowacji na zewnątrz: elewacje budynków. Wewnątrz: lokale prywatne lub publiczne, komunikacje (korytarze, hole wejściowe, klatki schodowe)
- * Powłoka fasadowa klasy D3 według Normy XP P84-403.

PODŁOŻA

Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane oraz zagruntowane
Stare powłoki malarskie oraz tynki w dobrym stanie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi pęknięciami włoskowatymi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- * Dobra przepuszczalność pary wodnej.
- * Łatwość użycia.
- * Przedłużony czas wykonania poprawek.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd
Zawartość suchego ekstraktu

Ziarnista masa plastyczna

* wagowo: 78 +/- 2%

* objętościowo: 61 +/- 2%

Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania

1,56 +/- 0,05

Produkt niepalny

Sucha: po 4 godzinach

Warstwa wykończeniowa: minimum po 24 godzinach

Całkowite utwardzenie: po 1 tygodniu

Niskie temperatury oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność

Około 1,5 kg/m²

Klasyfikacja
AFNOR NF Y36-005

Rodzina II, klasa 2b

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

W niektórych przypadkach podłoża może wymagać odkurzenia, wyszczotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem, ługowania w celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się, błyszczących.

* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS

* Ochrona widocznych części metalowych farba podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale grupy żelaza) lub ZOLMETAL SCU (metale kolorowe).

* Beton, cement oraz ich pochodne:

- Gruntowanie rozcieńczoną ZOLGRAIN (około 15% wody) na podłożu zdrowym lub

SWEDAFIX GRANITE na podłożu porowatym oraz lekko spylającym się oraz, jeśli to możliwe usunięcie pęcherzy.

- W przeciwnym razie nałożenie szpachlówki olejnej/ wyrównanie ENDUIZOL'em lub Klejem

	<p>ARMATERM (na zewnątrz) oraz FILLEX'em LUB podkładem CILD (wewnątrz) oraz zagruntowanie rozcieńczoną ZOLGRAIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gips oraz jego pochodne: gruntowanie SWEDAFIX GRANITE * Drewno oraz jego pochodne: gruntowanie PROLOG * Stare dobrze przylegające powłoki malarskie: gruntowanie podłoży zdrowych rozpuszczoną ZOLGRAIN oraz SWEDAFIX GRANITE na podłożach lekko kredowych.
NAKŁADANIE PRODUKTU	Jedna warstwa regularna po gruntowaniu barwnym
Sposób postępowania	<ul style="list-style-type: none"> * Nakładanie ręczne : nakładać wałkiem wełnianym z długim włosiem lub pacą tynkarską ze stali nierdzewnej oraz natychmiast zacierać ruchami krzyżowymi wałkiem z pianki komórkowej w celu uzyskania faktury tradycyjnej. * Nakładanie mechaniczne: nakładanie natryskowe za pomocą zbiornika pod ciśnieniem wraz z pistoletem typu TR KREMILN w celu uzyskania faktury rustykalnej, bardziej zaokrąglonej XR
Narzędzia	Produkt gotowy do użytku przy pracach wykończeniowych.
Rozcieńczanie	Przy gruntowaniu, rozcieńczać wodą do 15%.
Mycie narzędzi	WODĄ, natychmiast po użyciu.
ZALECENIA	<p>Warunki malowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura otoczenia i podłoża między 5°C a 35°C - Przy suchej pogodzie, chroniąc od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. * Nie nakładać na podłoża stale wilgotne : podmurówki, spodnia część balkonów, ... * Używać tej samej partii produktu do malowania powierzchni jednostkowej w celu uniknięcia różnicy odcieni spowodowanych naturalnym pochodzeniem wypełniaczy mineralnych. * Przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia przed spływaniem wody deszczowej po pokrywanej płaszczyźnie (okapy, podokapiki,...) * Pracować bez przerwy na powierzchniach jednostkowych w celu uniknięcia poprawek. W przeciwnym razie podzielić płaszczyznę na panele (na przykład w przypadku pokrywania dużych powierzchni). * Odradza się stosowania odcieni o współczynniku absorpcji światła słonecznego powyżej 70% na powierzchniach wystawionych na nasłonecznienie.. * Możliwość dodatkowej ochrony przed mikroorganizmami w przypadku użycia w środowisku z dużym prawdopodobieństwem rozwoju grzyba poprzez dodanie specjalnego wodorozcieńczalnego grzybobójczego środka pomocniczego ADDITIF FONGICIDE Spécial Phase Aqueuse
KOLORY	Biel/ Kolory podstawowe 0-1 systemu ZOLPACHROM pozwalające na otrzymanie wszystkich odcieni wzornika STANDARD oraz wzornika FAÇADES.
OPAKOWANIE	5 kg - 25 kg
PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w opakowaniu zamkniętym Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodorozcieńczalny. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2307**
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: wrzesień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.