



ZOLPAN MAT

Farba kryjąca i izolująca z kopolimerami akrylowymi w dyspersji wodnej

PRZEZNACZENIE	Zabezpieczenie i dekoracja elewacji budynków murowanych lub lokali suchych i wilgotnych Pokrywanie elewacji z klasy D2 według XP P84-403 Może być stosowana jako podkład izolujący na podłoża alkaliczne
PODŁOŻA	Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane z możliwością zagruntowania Stare powłoki malarskie w dobrym stanie i odpowiednie do tego produktu
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* doskonała stałość barw, kolory pastelowe i intensywne* duża odporność na zmienności pogodowe i zanieczyszczenia* bardzo dobra trwałość na podłożach alkalicznych* szybkie schnięcie umożliwiające ponowne malowanie jednego dnia* bardzo dobrze kryjąca i wypełniająca* łatwość zastosowania* produkt wodny: wygoda w użyciu, czyszczeniu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska
DANE INDENTYFIKACYJNE	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.
Wygląd	farba pół-gęsta
Lepkość	120±5 KU
Zawartość suchego ekstraktu	- wagowo: 68±2% - objętościowo: 49±2%
Czas wysychania	przy 20oC, 65% - wilgotność względna: sucha: 30 min. Nałożenie drugiej warstwy: po 2 godz. Czas schnięcia wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie.
Gęstość	1,62± 0,05
Temperatura zapłonu	brak
Średnia wydajność	6 do 8 m ² /L jedna warstwa, w zależności od rodzaju i stanu podłoża
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Rodzina I , klasa 7 a2 b2
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Podłoże powinno być suche, równe, zwięzłe i czyste przed zastosowaniem. Stosować na podłoże suche, równe, spójne i czyste. Może być konieczne, w zależności od przypadku, wykonanie następujących czynności: szrotkowanie, szlifowanie, zdrapywanie, mycie wysoko ciśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania wszystkich zabrudzeń, odpadów, pęknięć, kurzu i powierzchni błyszczących. - eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE PLUS - usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie powierzchni za pomocą: ENDUIZOL lub COLLE ARMATERM (zew.), FILLEX, CILD PATE lub POUUDRE (wew.). - bezpośrednie nakładanie na niektóre materiały czyste lub malowane, bądź zagruntowane: * MAOLINE na powierzchnie gipsowe i ich pochodne; * SWEDAFIX lub STYZOL THIXO na podłoża porowate lub powierzchniowo sproszkowane * ZOLMETAL PAH lub PSR na metale żelazne * ZOLPALIT na beton porowaty
WYKONANIE	Ilość warstw: 2 warstwy barwa na barwę. Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania.
Narzędzia Rozcieńczenie	Pędzel, wałek o długim włosiu, airless (pistolet bezpowietrzny) 5 do 10% wody przy nakładaniu pierwszej warstwy na podkłady czyste lub przy stosowaniu mechanicznym
Mycie narzędzi	Wodą, bezpośrednio po użyciu
ZALECENIA	Warunki nakładania: - przy temperaturze otoczenia i powierzchni malowanej wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy temperaturze powyżej 35°C) - przy pogodzie suchej, w schronieniu przed silnym wiatrem i bezpośrednim promieniowaniem

słonecznym.

* Możliwe jest wzmocnienie ochrony grzybobójczej w rejonach o dużym ryzyku, może być wykonana w czasie produkcji na prośbę klienta (ZOLPAN FONGICIDE) bądź przez dodanie ADDITIF FONGICIDE dostosowanego do produktów wodnych

KOLORY	Białe i Bazy 0, 1, 2, 3, 4 i 11 systemu ZOLPACHROM umożliwiającego STANDARDOWEGO lub FASADOWEGO zakresu odcieni. Kolorystyka BARWY ŻYWE wykonywana fabrycznie.
---------------	--

OPAKOWANIA	1L – 4L – 16L
-------------------	---------------

PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym. Chronić przed mrozem i przed temperaturami powyżej 35 ⁰ C.
-----------------------	---

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodorozcieńczalny Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.
---	--

Karta Techniczna nr **2301**

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: wrzesień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.