



CILD PATE cachet bleu

**Tynk w formie masy do natrysku
wodoodporny**

**Wygląd: powierzchnia gładka lub drobne
kropelki /baranek/**

PRZEZNACZENIE	Ochrona i dekoracja wszelkich ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych i wilgotnych przy pracach początkowych i renowacyjnych w budownictwie. Może być używany: * w pracach przygotowawczych poprzedzających malowanie, tapetowanie lub izolację ścian * przy obróbce wstępnej przed tynkowaniem do lakowania CILD PATE ROUGE * w postaci natrysku wykończenie strukturalne (nakropki o drobnej lub grubej fakturze) * do pomieszczeń wilgotnych tj: kuchnie, łazienki, rzeźnie, mleczarnie, przemysł spożywczy itp.												
PODŁOŻA	* Beton surowy i sufity betonowe, filigrany * Tynki cem-wap, gips i pochodne * Bloczki, cegły o gładkiej powierzchni * Beton komórkowy * Stara farba w dobrym stanie												
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	* Biel jednolita * Twardość i odporność na ścieranie * Doskonała przyczepność, zabezpieczenie przez pleśnią i grzybem * Odporność na przypadkowy kontakt z wodą * Możliwość utrzymania kolorów pastelowych wg wzornika Fasades * Wysoka paroprzepuszczalność, pozwala oddychać podłożu * Bezpośrednie wykończenie każdym rodzajem farby akrylowej * Badanie ITB stopnia palności NP-688/01/F												
CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA	Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych <table><tr><td>Opis</td><td>Masa gęsta na bazie spoiwa organicznego i mineralnego uziarnienie średnie</td></tr><tr><td>Gęstość</td><td>1,77 ± 0,05</td></tr><tr><td>Temperatura zapłonu</td><td>Brak</td></tr><tr><td>Schnięcie</td><td>Suchy: 12 godzin Twardy, do ponownego pokrycia: 24÷ godzin</td></tr><tr><td>Średnia wydajność</td><td>Suszenie wydłużone przy chłodzie i wilgoci Wykończenie gładkie: 1,0÷1,5 kg/m² – 1 warstwa wyrównawcza 0,3÷0,6 kg/m² – 2 warstwa wygładzająca Wykończenie strukturalne (kropelkowe): 1,0÷2,5 kg/m²</td></tr><tr><td>Klasyfikacja AFNOR NF T36-005</td><td>Grupa III, Klasa 2</td></tr></table>	Opis	Masa gęsta na bazie spoiwa organicznego i mineralnego uziarnienie średnie	Gęstość	1,77 ± 0,05	Temperatura zapłonu	Brak	Schnięcie	Suchy: 12 godzin Twardy, do ponownego pokrycia: 24÷ godzin	Średnia wydajność	Suszenie wydłużone przy chłodzie i wilgoci Wykończenie gładkie: 1,0÷1,5 kg/m ² – 1 warstwa wyrównawcza 0,3÷0,6 kg/m ² – 2 warstwa wygładzająca Wykończenie strukturalne (kropelkowe): 1,0÷2,5 kg/m ²	Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Grupa III, Klasa 2
Opis	Masa gęsta na bazie spoiwa organicznego i mineralnego uziarnienie średnie												
Gęstość	1,77 ± 0,05												
Temperatura zapłonu	Brak												
Schnięcie	Suchy: 12 godzin Twardy, do ponownego pokrycia: 24÷ godzin												
Średnia wydajność	Suszenie wydłużone przy chłodzie i wilgoci Wykończenie gładkie: 1,0÷1,5 kg/m ² – 1 warstwa wyrównawcza 0,3÷0,6 kg/m ² – 2 warstwa wygładzająca Wykończenie strukturalne (kropelkowe): 1,0÷2,5 kg/m ²												
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Grupa III, Klasa 2												
ZASTOSOWANIE	Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym normom / DTU.												
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste. Stan robót może wymagać wszystkich lub niektórych z następujących operacji: * Gips i pochodne: zacieranie, usuwanie pyłu, podkład MAOPRIMER, szpachlowanie uszkodzonych części masą FILLEX lub CILD PATE BLEU * Beton: zacieranie, szlifowanie nierówności, usuwanie pyłu, szpachlowanie uszkodzonych części FILLEX lub CILD PATE Cachet BLEU * Bloki i płyty z betonu komórkowego: usuwanie pyłu, zmniejszenie porowatości preparatem ZOLPALITH rozcieńczonym 8÷10 krotnie wodą, szpachlowanie uszkodzonych części masą FILLEX lub CILD PATE Cachet BLEU												

		* Płyty pilśniowe, sklejki: podkład PROLOG * Stare farby przylegające: odtłuszczenie i przemywanie produktem Nettoyant Multiusages suszenie, podkład PROLOG (lub SWEDAFIX GRANITE przy niepewnym podłożu) * Metale żelazne: na ZOLMETAL PAH lub PSR.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU		
Aplikacja ręczna		Tradycyjne nakładanie przy pomocy wałka fasadowego, sznurkowego /18÷20 mm długość włosia/. Masę przed nałożeniem należy rozcieńczyć od 5÷15% wodą w zależności od chłonności podłoża i typu używanej masy. Masę po nałożeniu na podłoże wałkiem /ok. 0,5÷1,0 m ² na jedno zaczerpnięcie/ wygładzamy szpachlą o długości 35; 50; 60 cm a nadmiar zebrany wraca do powtórnej aplikacji. Po wyschnięciu pierwszej warstwy likwidujemy nadmiary na złączach ścinając je pacą. Drugą warstwę również nakładamy wałkiem i wygładzamy szpachlą ruchami poprzecznymi do pierwszej warstwy. Uwaga do warstwy wykończeniowej nie należy używać masy używanej do pierwszej warstwy
Aplikacja mechaniczna		Masy typu CILD mogą być natryskiwane mechanicznie za pomocą agregatów tynkarskich typu EUROPRO 14P, 24P, WAGNER, MFR, HEMOZZ. Masy typu CILD są dostarczane w postaci gotowej pasty, bezpośrednio do użycia i nakładania natrysku. Po zakończeniu pracy maszyna nie wymaga konieczności czyszczenia węży, lancy i agregatu. Masę znajdującą się w zbiorniku agregatu należy zalać cienką warstwą wody. W takiej postaci masa może pozostać w maszynie nawet do kilku tygodni. Natrysk mechaniczny to szybkie i ekonomiczne nakładanie tynków cienkowarstwowych, gładzi, goutletu na dużych budowach oraz pracy przy niewielkich pracach remontowych.
Narzędzia		Agregat tynkarski typu WAGNER WA 35, VOLUMAIR MPV 280 lub MAP IP 20
Rozcieńczenie		Szpachla do gładzenia 35, 50 i 60 cm Produkt gotowy do użytku. W razie potrzeby do 2% wody
Czyszczenie sprzętu		Wodą natychmiast po użyciu
ZALECENIA		* Warunki użycia: - przy temperaturze otoczenia i podkładu między 5°C i 35°C - przy wilgotności względnej niższej niż 80% i wentylacji naturalnej lub mechanicznej pomieszczeń jeśli potrzeba, aby uniknąć jakąkolwiek różnicę rodzajową powierzchni (opóźnione przez niską temperaturę bądź zwiększoną wilgotność powietrza wysychanie może spowodować pojawienie się miejscowych jaskrawości) * CILD PATE Cachet BLEU jest produktem alkalicznym mogącym uszkodzić aluminium lub podłoża mineralne jak szkło, ceramika, fajans, widoczne kamienie... Zabezpieczyć powierzchnie narażone na styk z masą i czyścić natychmiast każde zabrudzenie
Malowanie		Każde wykończenie farbą alkidową powinno być poprzedzone podkładem typu ZOLPAN MAT lub NIGATEX, z wyjątkiem wykończania matowego gdzie farba jest nakładana bezpośrednio.
BARWA		* Biała * Kolory pastelowe wg wzornika. Na jednej powierzchni używać produktu z tej samej serii.
OPAKOWANIE		25 kg
PRZECHOWYWANIE		6 miesięcy w oryginalnym, nie otwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY		Produkt wodny Niebezpieczeństwo oparzenia w kontakcie ze skórą W razie kontaktu z oczami płukać natychmiast obficie wodą i skonsultować lekarza specjalistę Nie wrzucać odpadów do ścieku Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania Karta Techniczna nr 2386 Data wydania: czerwiec 1994 Data zmian: czerwiec 2003 Producent: ZOLPAN S.A. Francja
		Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.