



CILD FILLEX

Masa szpachlowa w proszku, szybko schnąca

Powłoka gładka, drobnoziarnista, biała

PRZEZNACZENIE

- Do prac nowych lub do prac remontowych:
- * Wypełnienia pęknięć, szczelin, spoin, fug, dziur
 - * Utwierdzanie, mocowanie
 - * Miejscowe wygładzenia powierzchni
 - * Odnowienie zdobień

PODŁOŻA

- * Cement, beton
- * Cegły
- * Gips oraz jego pochodne
- * Drewno oraz jego pochodne
- * Stare powłoki malarskie w dobrym stanie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Niska czasochłonność nakładania
- * Schnięcie bez kurczenia się i pęknięcia
- * Doskonałe wygładzanie
- * Świetnie nadaje się do szlifowania
- * Wysoka biel, doskonała twardość i przyczepność
- * Po stwardnieniu można wkręcać śruby oraz wbijać gwoździe
- * Możliwość pokrywania wszystkimi rodzajami farb oraz innych ściennych powłok wykończeniowych.

DANE INDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.

Wygląd

Biały proszek dający elastyczną masę po rozrobieniu w wodzie.

Gęstość

około 1,00

Gęstość świeżej zaprawy

około 1,40

Schnięcie (20°C, 65% HR - wilgotność względna)

Początek wiązania się: 30 min. Twardy, nadający się do wygładzenia: od 3 do 6 godzin w zależności od grubości. Pokrycie powierzchni farbą lub powlekanie: 24 godziny minimum Zimna oraz wilgoć opóźniają schnięcie.

Przyczepność do powlekanego betonu

> 1Mpa

Rezystencja mechaniczna: prasowanie (= sprężanie) Średnia wydajność

18,4 MPa 28 dni / 20°C: zginanie: 4,8 MPa
1,0 kg proszku/m²/mm grubości lub 1 L objętości do wypełnienia

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

Usunąć fragmenty ścierające się lub łuszczące się, usunąć tłuste zabrudzenia.

Poszerzyć pęknięcia, szczeliny, a następnie dokładnie odkurzyć.

Wyługować oraz ewentualnie zmatowić stare powłoki malarskie

Podłoża gipsowe, drewniane oraz ich pochodne zagruntować za pomocą MAOPRIMER

NAKŁADANIE SYSTEMU**Ilość warstw
Przygotowanie**

Dobrze zaszpachlować otwór, jeśli to konieczne kilkakrotnie wypełniając masą.
Stopniowo dodawać proszek do wody w proporcji 1:2 (1 kg proszku na 0,5 l wody), mieszając aż do otrzymania jednorodnej masy o konsystencji kitu.

Narzędzia

Szpachla, paca tynkarska, kielnia.

Czyszczenie sprzętu

WODĄ, natychmiast po użyciu.

ZALECENIA**Warunki nakładania:**

w temperaturze otoczenia oraz podłoża między 5°C a 35°C

wilgotność powietrza poniżej 80%

Nie ugniatać masy, gdy już zaczęła schnąć

OPAKOWANIE

1 kg - 5 kg - 15 kg - 25 kg

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. Przechowywać chroniąc przed wilgocią.

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY**

Nie wylewać resztek do kanalizacji.

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **3206**

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.