



# CILD PATE cachet rouge

**Masa wykończeniowa do szpachlowania  
zalecana do prac o dużej dokładności  
drobna**

**Wygląd: masa gładka śnieżnobiała**

<b>PRZEZNACZENIE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Przygotowanie ścian i sufitów przed każdym rodzajem starannego wykończenia farbą</li><li>* Bezpośrednio do ostatecznego wygładzania płyt G-K, tynków gipsowych itp.</li><li>* Wykonywanie gładzi na zdrowych nośnych podłożach.</li></ul>
<b>PODŁOŻA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Tynki gipsowe i pochodne</li><li>* Tynk gładki cienki</li><li>* Płyty G-K</li><li>* Tynk CILD PATE, BIAŁY (BLANC) lub NIEBIESKI (BLEU)</li></ul>
<b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Głęboka biel</li><li>* Bezpośrednie wykończenie każdym rodzajem farby akrylowej i rozpuszczalnikowej</li><li>* Doskonała podatność na szlifowanie</li><li>* Łatwość użycia, nakładania i wygładzania</li><li>* Doskonała przyczepność i elastyczność</li><li>* Wysoka paroprzepuszczalność, pozwala oddychać powierzchniom (skład mineralny)</li></ul>
<b>CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA</b> Opis Gęstość Temperatura zapłonu Schnięcie  Średnia wydajność Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	<p><b>Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych</b></p> <p>Gotowa masa na bazie spoiwa organicznego i mineralnego, uziarnienie bardzo drobne</p> <p>1,77 ± 0,05</p> <p>Brak</p> <p>Suchy: 12 godzin</p> <p>Twardy, do ponownego pokrycia: 24÷48 godzin</p> <p><b>Suszenie wydłużone przy zimnej i wilgotnej pogodzie</b></p> <p>Okolo 0,6 ÷ 1,0 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Grupa III, Klasa 2</p>
<b>ZASTOSOWANIE</b>	<p><b>Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym normom/DTU</b></p>
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	<p><b>Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.</b></p> <p>Stan robót może wymagać wszystkich lub niektórych z następujących operacji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Gips i pochodne: zacieranie, usuwanie pyłu, podkład MAOPRIMER, szpachlowanie uszkodzonych części masą FILLEX</li><li>* Beton: zacieranie, szlifowanie nierówności, usuwanie pyłu, szpachlowanie uszkodzonych części masą FILLEX, tynkowanie CILD PATE Cachet BLANC lub Cachet BLEU</li><li>* Bloki i płyty z betonu komórkowego: usuwanie pyłu, zmniejszenie porowatości preparatem ZOLPALITH rozcieńczonym 8÷10 krotnie wodą, szpachlowanie uszkodzonych części masą FILLEX, tynkowanie CILD PATE Cachet BLANC lub Cachet BLEU</li><li>* Płyty pilśniowe, sklejki: podkład PROLOG</li><li>* Stare farby przylegające: odtłuszczenie rozpuszczalnikiem i przemywanie produktem Nettoyant Multiusages, Multi-N, SN-Pier Al. suszenie, podkład PROLOG (lub SWEDAFIX GRANITE przy niepewnym podłożu)</li><li>* Metale żelazne: podkład ZOLMETAL PAH lub PSR</li></ul>

---

**ZASTOSOWANIE  
PRODUKTU****Aplikacja ręczna**

Tradycyjne nakładanie przy pomocy wałka fasadowego, sznurkowego /18+20 mm długość włosia/. Masę przed nałożeniem należy rozcieńczyć od 5+15% wodą w zależności od chłonności podłoża i typu używanej masy. Masę po nałożeniu na podłoże wałkiem /ok. 0,5+1,0 m<sup>2</sup> na jedno zaczerpnięcie/ wygładzamy szpachlą o długości 35; 50; 60 cm a nadmiar zebrany wraca do powtórnej aplikacji. Pozwolić przeschnąć i wygładzić delikatnie szpachlą ze stali nierdzewnej

**Aplikacja mechaniczna**

Masy typu CILD mogą być natrykiwane mechanicznie za pomocą agregatów tynkarskich typu EUROPRO 14P, 24P, WAGNER, MFR, HEMOZZ. Masa CILD ROGUE (drobna) może być наносzona za pomocą bezpowietrznych pomp tłokowych WAGNER, GRACO.

Masy typu CILD są dostarczane w postaci gotowej pasty, bezpośrednio do użycia i nakładania natrysku. Po zakończeniu pracy maszyna nie wymaga konieczności czyszczenia węży, lancy i agregatu. Masę znajdującą się w zbiorniku agregatu należy zalać cienką warstwą wody. W takiej postaci masa może pozostać w maszynie nawet do kilku tygodni.

Natrysk mechaniczny to szybkie i ekonomiczne nakładanie tynków cienkowarstwowych, gładzi, goutletu na dużych budowach oraz przy niewielkich pracach remontowych.

Jest to alternatywa dla pracochłonnego szpachlowania ręcznego

**Narzędzia****Rozcieńczenie**

Maszyny do natrysku typu WAGNER, EUROPRO 14P, 24P, MFR, HEMOZZ

Szpachla do gładzenia 35, 50 i 60 cm

**Mycie narzędzi  
ZALECENIA**

Produkt gotowy do użytku.

W razie potrzeby 2% wody

Wodą natychmiast po użyciu

**Warunki użycia:**

\* na podłoża suche i w pomieszczeniach zamkniętych

\* przy temperaturze otoczenia i podkładu między 5°C i 35°C

\* przy wilgotności względnej niższej niż 80%

**Malowanie**

Suszenie przez wentylację naturalną lub mechaniczną

Zabezpieczyć powierzchnie nie tynkowane

Zastosowanie bezpośrednie wykończeń rozpuszczalnikowych typu Z SATIN, HAYELAK, Z LAQUE.. lub podobnych

---

**BARWA**

Biała

---

**OPAKOWANIE**

25 kg

---

**PRZECHOWYWANIE**

6 miesięcy w oryginalnym opakowaniu nie otwartym. Chronić przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

---

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA  
PRACY**

Produkt wodnisty

Nie wrzucać odpadów do ścieku

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania

Karta Techniczna nr 2387

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: czerwiec 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.