



# DECAP'FAÇADES

## Chemiczny środek czyszczący w żelu Do elewacji

<b>PRZEZNACZENIE</b>	Usuwanie starych powłok organicznych z elewacji. DECAP'FAÇADES został opracowany jako specjalny środek mający ułatwić całkowite usuwanie z elewacji pozostałości po starych wytrawionych powłokach, ograniczając w ten sposób ryzyko zabrudzenia nowych tynków.
<b>PODŁOŻA</b>	Wszystkie tradycyjne podłoża konstrukcyjne pokryte starymi powłokami malarskimi bądź organicznym, za wyjątkiem podłoży z tworzyw sztucznych
<b>PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Wysokie stężenie substancji aktywnych.</li><li>* Doskonała zdolność wnikania w powłoki.</li><li>* Możliwość usuwania wodą pod ciśnieniem.</li><li>* Nie niszczy metali, lekkich stopów oraz popularnych materiałów budowlanych.</li><li>* Produkt w postaci żelu : nie powoduje zacieków ani odprysków.</li><li>* Odcień zielonkawy pozwala kontrolować równomierne rozprzodzenie środka.</li></ul>
<b>DANE INDENTYFIKACYJNE</b>	<b>Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.</b>
<b>Postać</b>	Lepka, pół przezroczysta ciecz, na bazie rozpuszczalników chlorowanych oraz środków przyspieszających wytrawianie.
<b>Gęstość</b>	1,19 +/- 0,05
<b>Temperatura zapłonu</b>	Powyżej 55°C
<b>Średnia wydajność</b>	1 do 4 m <sup>2</sup> /l w zależności od rodzaju oraz grubości usuwanej powłoki
<b>Klasyfikacja AFNOR NF T36-005</b>	Produkt nie sklasyfikowany
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	<b>Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.</b>
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	Chronić powierzchnie sąsiadujące z materiałów wrażliwych na działanie chemikaliów: PCV, kauczuk, polistyren, pleksiglas, ...
<b>Rozcieńczanie</b>	Produkt gotowy do użytku. Nie rozcieńczać.
<b>Sposób postępowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Nakładać obficie szerokim pędzlem lub wałkiem. Nie rozcierać.</li><li>* Pozostawić od 15 do 30 min w zależności od ilości warstw do usunięcia. Produkt nie powinien wyschnąć.</li><li>* Rozpuszczoną powłokę usuwać zeskrobując nożem, szpachlą murarską</li><li>* Jeśli to konieczne, czynności powtórzyć (na przykład w przypadku pracy w trudnych warunkach (upał, silny wiatr) lub w przypadku szczególnie grubych powłok.</li><li>* Oczyszczoną powierzchnię słuukać obficie ciepłą wodą pod niewielkim ciśnieniem (około 600C, 60 barów).</li><li>* Przed położeniem nowej powłoki pozostawić do wyschnięcia.</li></ul>
<b>Mycie narzędzi</b>	WODA, natychmiast po użyciu
<b>ZALECENIA</b>	
<b>Warunki nakładania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- w temperaturze otoczenia oraz podłoża między 5°C a 35°C</li><li>- przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.</li><li>* Usuwać stare powłoki elewacyjne z góry do dołu ściany, tak aby uniknąć spływania brudnej wody z płukania po oczyszczonej i oplukanej powierzchni.</li><li>* Może uszkadzać niektóre tkaniny z materiałów sztucznych.</li></ul>
<b>OPAKOWANIE</b>	3 L, 5 L

---

**TERMIN WAŻNOŚCI**

18 miesięcy w opakowaniu zamkniętym .  
Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym.

---

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY**

- \* Pojemnik otwierać ostrożnie.
- \* Założyć ubranie ochronne oraz odpowiednie rękawice robocze.
- \* W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć obficie wodą.
- \* Używać wyłącznie na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
- \* Nie wylewać resztek do kanalizacji.
- \* Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania

Karta Techniczna nr **2247**

**Data wydania: czerwiec 1994**

**Data zmiany: listopad 1997**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.