



Zew

Wew

ULTRASOL TENNIS

Farba akrylowa na bazie wodnej do kortów tenisowych, terenów rekreacyjnych i stref dla przechodniów
Produkt odporny na zużycie, łatwy w utrzymaniu
Odporny na działanie promieni UV i zmienne warunki pogodowe
Wygląd matowy

PRZEZNACZENIE

Prace malarskie i znakowanie na terenach rekreacyjnych i stref dla przechodniów: korty tenisowe, tereny sportowe, aleje ogrodowe, dziedzińce, tarasy...
Może być także używany na pionowych ścianach typu fronton, ściany ogrodzeniowe terenów sportowych

PODŁOŻA

Wylewki, posadzki lub płyty cementowe;
Elementy metalowe;
Powierzchnie bitumiczne (beton, asfalt, beton bitumiczny);
Stare powłoki poliuretanowe lub epoksydowe w dobrym stanie;
W przypadku innych powierzchni prosimy konsultować się z naszym serwisem technicznym

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Odporny na zużycie
- * Odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz zanieczyszczenia
- * Dobra samozmywalność
- * Możliwość nakładania na wilgotne podłoże
- * Produkt szybkoschnący, możliwość nałożenia kolejnej warstwy tego samego dnia
- * Produkt na bazie wodnej o słabym zapachu. Komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

DANE INDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Sucha masa

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Farba półpłynna
- wagowo: $68 \pm 2\%$
- objętościowo: $52 \pm 2\%$

Gęstość Temperatura zapłonu Czas wysychania

20°C, 65% wilgotność względna

$1,40 \pm 0,05$
brak – produkt niepalny
Suchy po upływie 1 godz., odczekać 4 godziny przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Lekkie obciążenia – 2 dni, całkowita odporność po upływie tygodnia
Wilgotność otoczenia przyspiesza schnięcie

Średnia wydajność Klasyfikacja AFNOR NF T36-005

200 do 250 g/m² dla jednej pokrywy w zależności od stanu powierzchni i porowatości podłoża (± 100 mikronów)
Grupa I, klasa 7b2

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem. Podłoża mogą być lekko wilgotne ale nie mokre (zachowanie matowości powłoki)

- * Świeży beton – starannie usunąć kurz, w przypadku konieczności oczyścić chemicznie (Detergent Derochant lub rozcieńczonym kwasem) spłukać, osuszyć
- * Podłoża bitumiczne – (upewnić się o ich dobrej stabilności i braku śladów oleju) w przypadku konieczności powierzchnie należy odtłuścić produktem NETTOYANT MULTIUSAGES, spłukać i osuszyć

* Stare podłoża w dobrym stanie, surowe lub pomalowane – oczyścić i usunąć słabo przylegające części za pomocą szczotki lub/i umyć dodając jeśli to konieczne środek NETTOYANT MULTIUSAGES, spłukać i osuszyć
* Zabezpieczenie przed mchem i mikroorganizmami.: FONGIMOUSSE PLUS
* Elementy metalowe – Odtłuścić rozpuszczalnikiem lub produktem NETTOYANT MULTIUSAGES, wysuszyć.
Oczyścić z rdzy i zgorzeliny przez piaskowanie, szczotkowanie. Oczyścić z kurzu.

WYKONANIE	Najczęściej: * 2 warstwy – na podłoża surowe * 1 warstwa – utrzymanie ton w ton. Nakładać bezpośrednio na wszystkie podłoża z wyjątkiem metali (zagruntować produktem ZOLMETAL)
Narzędzia	Średni wałek, szeroki pędzel, pistolet. Warstwy nakładać krzyżowo pokrywając całkowicie powierzchnię do malowania.
Rozcieńczanie	Można rozcieńczyć wodą około 10% dla pierwszej warstwy. Nie rozcieńczać dla kolejnych warstw z wyjątkiem nakładania mechanicznego (rozcieńczyć wodą około 10% obj.)
Mycie narzędzi	Wodą, natychmiast po użyciu.
Zalecenia	Warunki stosowania * Stosować przy temperaturze przekraczającej 5 °C (zaleca się ostrożność przy temperaturze przekraczającej 35 °C). Stosować przy pogodzie suchej chroniąc przed działaniem gwałtownego wiatru i bezpośredniego nasłonecznienia * Należy przewidzieć konserwację stref szczególnie narażonych na zużycie * W strefach narażonych na rozwój mikroorganizmów (otoczenie lesiste lub wilgotne) zaleca się regularne stosowanie produktu FONGIMOUSSE * Produkt można nakładać w kilku warstwach lub pokryć produktem ULTRASOL A. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeżeli nie - koniecznie wypolerować

KOLORY	Według wzornika ULTRASOL
---------------	--------------------------

OPAKOWANIA	5kg – 20kg
-------------------	------------

PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych
-----------------------	---

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Prosimy zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania oraz informacjami zawartymi na opakowaniu produktu.
---------------------------------------	--

Karta Techniczna nr **2292**
Data wydania: czerwiec 1994
Data wprowadzenia zmian: grudzień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. do naszych klientów należy sprawdzenie przed użyciem czy chodzi o ostatnie wydanie niniejszej ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.